

Gjøco Båtlakk er en ekstra lys lak baseret på uretanalkyd. Giver en hård og slidstærk overflade, som er let at holde ren. Indeholder lysfilter, som reducerer gulningen af træværket. Anvendes på træværk over vandlinjen, både indenbords og udenbords.

FYSISKE DATA

Type:	Uretanalkydbaseret lak
Farve:	Klar
Glans:	Blank
Flammepunkt:	43 °C
Egenvægt (kg/l):	0,88
Tørstof (volumen %):	Ca. 51

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Anbefalet forbrug:	12-15 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	5 timer
Overmalingsinterval, minimum:	12 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt samt fri for fedt, voks og sæberester. Fedt og snavs fjernes med Gjøco Husvask. Lad tørre før videre behandling. Slib fladen mat og jævn. En plansliber giver en nøjagtig og jævn slibning.

Anvendelsesmåde

På bart og slebet træværk fortyndes lakken med 20 % mineralsk terpentin i første strøg. Matslib, og støvsug mellem strøgene for at sikre god vedhæftning. Påfør lakken i bordenes længderetning. Også velegnet til lakering af parketgulve, trægulve, paneler, kork, møbler, døre og vinduer.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende lak må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før anvendelse for at undgå glansforskelle. Tykke strøg og lav temperatur forlænger tørretiden. Udsæt ikke lakken for slitage, før den er gennemhærdet (3-4 døgn).

Emballagestørrelser: 0,75 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <400 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS