

Gjoco Dekksolje er en imprægneringsolie baseret på ren trætjære, terpentint, alkyder og filmkonserverende middel mod sortskimmel beregnet til træbåde.

## FYSISKE DATA

Type:	Tjærebaseret træimprægnering
Farve:	Lys gyldenbrun
Flammepunkt:	Ca. 40°C
Egenvægt (kg/l):	0,86
Tørstof (volumen %):	Ca. 40

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentint eller terpentint
Anbefalet forbrug:	Nyt og imprægneret træværk: ca. 2 m <sup>2</sup> /liter Lettere slidt træværk: ca. 10 m <sup>2</sup> /liter.
Vejl. data højtryksprøjte:	
Dyse:	0,013"
Viftevinkel:	65-80°C
Malingstryk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	8-10 timer
Overmalingsinterval, maks.:	Påføres vådt-i-vådt til underlaget er mættet
Min. påføringstemperatur:	+10-12, lavere temperaturer forlænger tørretiden betydeligt

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Fedt og snavs fjernes med Gjoco Husvask. Tidligere behandlet træværk skræbes rent for løs olie, og vejrbitte flader stålborstes ned til friskt træværk. Flader, der er angrebet af svamp og alger, behandles med Gjoco Sopp og Grønskefjerner. Lad tørre før videre behandling.

### Anvendelsesmåde

Omrøres godt før brug. Nyt eller sugende træværk behandles vådt-i-vådt med Gjoco Dekksolje fortyndet med 30-50 % terpentint. Derefter påføres 2-3 strøg ren Gjoco Dekksolje. Gjoco Dekksolje indeholder tjære, og gentagne behandlinger vil derfor gøre træværket mørkere.

### Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur.

Emballagestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter.

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS