

Gjoco G2 Båt- og Treimpregnering er en farveløs, alkydbaseret specialimpregnering, som erstatter lakbehandling. Den er vandfast og slidstærk. Anvendes som topstrøg i system med Gjoco G1 Båt- og Treimpregnering på træbåde over vandlinjen, både udvendigt og indvendigt.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret træimpregnering
Farve:	Klar
Flammepunkt:	Ca. 42 °C
Egenvægt (kg/l):	0,86
Tørstof (volumen %):	Ca. 31

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner eller terpentiner
Anbefalet forbrug:	Ca. 10 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	Ca. 3-4 timer
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Min. påføringstemperatur:	+5°C

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Fedt og forurening fjernes med Gjoco Kraftvask. Flader, der er angrebet af svamp og alger, behandles med Gjoco Sopp og Grønskefjerner. Lad tørre før videre behandling. Glat og hårdt underlag slibes med P60-P80 for at opnå bedre vedhæftning. Løs lak og slidt træværk fjernes ved skrabning. Bort træværk grundes med Gjoco G1 Båt- og Treimpregnering vådt-i-vådt, til træværket er mættet. Overfladen slibes let før påføring af Gjoco G2 Båt- og Treimpregnering.

Anvendelsesmåde

Gjoco G2 Båt- og Treimpregnering omrøres grundigt og påføres underlaget med pensel. Påfør 3-5 strøg efter behov.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende olie må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur.

Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS