

# HERREGÅRD ARCTIC



Herregård Arctic er en vanntynnet oljemaling til ytterkledning på hus, med unik teknologi som gjør malingen farge- og glansstabil over lang tid i et tøft klima. Malingen har en overflate som gir lavt skittopptak med selvrensende egenskaper. Brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Skal brukes i system med Gjoco Oljegrunding. Herregård Arctic kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Base hvit, A, B, C, oksydrød, klar rød, gul, oker
Glans:	Halvblank 50
Litervekt (kg/l):	Ca. 1,25 (hvit)
VOC:	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <60 g/l VOC

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhovlet tre ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter, hovlet tre ca. 8-12 m <sup>2</sup> /liter
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	0,5 timer.
Min. intervall for overmaling:	2 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5°C

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt og bart treverk, og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk Gjoco Oljegrunding. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Gjoco Oljegrunding. All endeved/kuttflater må mettes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjoco Kraftvask. Løs maling, beis og trefibre fjernes ved skraping/børsting. På hovlet treverk, sidekanter på ytterpanel og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunding.

**Grunning:** Nytt, ubehandlet bart, fabrikk grunnet eller impregneret treverk skal påføres ett strøk Gjoco Oljegrunning. Endeved og kuttflater må mettes godt med Gjoco Oljegrunning, 3–4 strøk vått-i-vått.

## Bruksmåte

Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Ulike batchnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling og kvister kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Det kan også oppstå matte skjolder ved opptørring ved høy luftfuktighet og lave temperaturer. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Ulike batchnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brennes over GjocoMix.

Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjoco AS