

Herregård Dør og Vindu er en klebefri, slitesterk og dekkende emulsjonsmaling til utendørs bruk. Den hefter meget godt og beholder glans og farge over lang tid. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Herregård Dør og Vindu er velegnet til høvlet treverk som f.eks. vinduer, dører, gjerder, garasjeporter, staffasje, hagemøbler o.l. Herregård Dør og Vindu kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregneret treverk. Skal brukes i system med Gjoco Oljegrunding. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger som f.eks. takrenner og beslag o.l.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Hvit, A, B, C, oker og oksydrød base
Glans:	Halvblank 40
Litervekt (kg/l):	Ca. 1,25 (hvit)
VOC:	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhovlet tre ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter, høvlet tre ca. 8-12 m <sup>2</sup> /liter
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	2 timer.
Min. intervall for overmaling:	4 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5 °C

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjoco Kraftvask. Nytt og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålborstes og vaskes med Gjoco Husvask før grunding. På høvlet treverk, og andre blanke og harde underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løs

maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping. Vakuumpregnet treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit.

**Grunning:** Nytt, ubehandlet bart, ferdig grunnet eller impregneret treverk og kittfals skal påføres ett strøk Gjoco Oljegrunding. Endeved og kuttflater må mettes godt med Gjoco Oljegrunding, 3–4 strøk vått-i-vått.

## Bruksmåte

Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Kvister og tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brykkes over GjocoMix. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Etersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjoco AS