

Herregård Extra er en vannavvisende oljemaling med god værbestandighet til utendørs bruk. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Herregård Extra kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger. Herregård Extra skal brukes i system med Gjoco Oljegrunding.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Hvit, A, B, C og oksydrød base
Glans:	Halvblank 40
Viskositet (P):	130-150
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,25 (hvit)
VOC:	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <40 g/l VOC.

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-130 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-55 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhøvlet tre ca. 6-8 m ² /liter, høvlet tre ca. 8-12 m ² /liter
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23°C, 50% R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr
Støvtørr:	3 timer
Min. intervall for overmaling:	24 timer
Minimum påføringstemp.°C:	+5°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5°C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt, ferdig grunnet, bart og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk Gjoco Oljegrunding klar. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålbørstes før behandling med Gjoco Oljegrunding. All endeved/kuttflater må mettes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjoco Kraftvask. Løs maling, beis og tre-fibre fjernes ved skraping/børsting. På høvlet treverk og andre harde og blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunding.

Bruksmåte

Nytt uhøvlet treverk påføres minimum 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Lagring

Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflassing. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brekkes. Ulike batchnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. Oppbevares tørt og frostfritt. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad.

Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS