

Herregård Linoljemaling er en halvblank, alkydforsterket linoljemaling. For utvendig bruk på nytt, beiset eller malt treverk. Det anbefales tilsats av Gjoco Sinkkoksipasta, spesielt i hvit og lyse farger, for en mer holdbar film.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydforsterket linoljemaling
Farge:	Hvit, base A, B, C, oksydrød og oker
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>62 °C
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,32 (avhengig av farge)
Tørrstoff (volum %):	Ca. 64

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	70 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 10 m ² pr liter, avhengig av underlaget
Veiledende data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,018-0,021"
Viftevinkel:	40 -80°
Malingstrykk:	Min 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	Ca. 14 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsintervall, minimum:	48 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	5°C. Anbefalt brukt i perioden mai – august. Lave temperaturer gir lenger tørketid.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malingen påføres. Tidligere malte hus må skrapes rene for løs, gammel maling. Bart tre stålborstes for å fjerne løse trefibrer. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjoco Kraftvask. Skyll godt med rent vann. Flater som er angrepet av sopp/ alger behandles med Gjoco Sopp- og Grønskefjerner.

Bruksmåte

NB: Det anbefales tilsats av Gjoco Sinkkoksipasta, spesielt i hvit og i lyse farger, for en mer holdbar film. Tilsats av sinkkoksipastaen vil gjøre farge lysere.

Rør godt om før bruk. Anbefalt brukt i perioden mai–august. Linoljemaling tørker mye senere enn tradisjonell oljemaling. Det er spesielt viktig å påføre linoljemaling i tynne strøk, for å sikre god

gjennomtørk og hindre rynkedannelse/solblærer. Mal ikke på direkte solbelyst underlag. Linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger, spesielt hvis malingen har vært lagret en tid. Naturlig værslitasje gjør at fargen falmer/kritter over tid. Spør gjerne en fagperson om råd og veiledning før bruk. Søl og brukte filler legges i vann og samles i brannsikker avfallsbeholder.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Duggfall på halvtørr maling kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr maling kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Boksene med ulike produksjonsnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS