

HERREGÅRD PAINTMASTER



Herregård Paintmaster er en vanntynnbar selvrensende oljemaling som er ekstra effektiv mot svertesopp og begroing. Herregård Paintmaster har en avdempet silkematt overflate som gir en suveren fargegjengivelse. Kan benyttes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Skal brukes i system med Gjoco Oljegrunding. Herregård Paintmaster kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Base hvit, A, B, C, oksydrød, klar rød, gul, oker
Glans:	Silkematt 7
Litervekt (kg/l):	Ca. 1,25 (hvit)
VOC:	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <60 g/l VOC

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhøvlet tre ca. 6-8 m ² /liter, høvlet tre ca. 8-12 m ² /liter
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	0,5 timer.
Min. intervall for overmaling:	2 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5°C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt og bart treverk påføres ett strøk Gjoco Oljegrunding. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Gjoco Oljegrunding. All endevend/kuttflater må mettes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjoco Kraftvask. Løs maling, beis og trefibre fjernes ved skraping/børsting. På høvlet treverk, sidekanter på ytterpanel og andre blanke underlag, kan det

være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

Grunning

Nytt og ubehandlet bart treverk skal påføres ett strøk Gjoco Oljegrunding. Ferdig fabrikk grunnet eller impregnert treverk grunnes med Gjoco Oljegrunding eller påføres et tynt strøk Gjoco Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farge som ønsket toppstrøk før videre behandling. Endeved og kuttflater må mettes godt med Gjoco Oljegrunding, 3–4 strøk vått-i-vått.

Bruksmåte

Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Ulike batchnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling og kvister kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Det kan også oppstå matte skjolder ved opptørring ved høy luftfuktighet og lave temperaturer. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Ulike batchnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brytes over GjocoMix. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere

HERREGÅRD PAINTMASTER



annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjoco AS
