

Gjøco Kokt Linolje er en høyforedlet, vegetabilsk olje med meget god inntregningsevne. For både innendørs og utendørs bruk. Kan brukes til båtimpregnering og til håndrørte malinger.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Linolje
Farge:	Lys gul til brun
Flammepunkt:	>150°C
Egenvekt (kg/l):	0,93

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit eller Terpentin
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	24 timer
Overmalingsintervall, minimum:	2-3 døgn. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	2 °C

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask eller Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Skyll godt etter med rent vann.

### Bruksmåte

Oljen røres godt om før bruk. Dersom tynning er nødvendig, benytt Gjøco White Spirit eller Gjøco Ren Terpentin. NB! Linolje krever lang tørketid, og må bare påføres ved temperaturer over 2°C. Linolje er ikke vannbestandig.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





---

## ØVRIG INFORMASJON

Twist og kluter med kokt linolje må behandles som brannfarlig avfall pga. fare for selvantennning; brennes under oppsyn eller fuktes med vann.

Emballasjestørrelse: 1 og 4 liter

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS

---