

Gjøco Murseis er en vanntynnbar upigmentert seis/impregnering til mineralsk underlag. Benyttes på ubehandlet mur og for å binde løse partikler på overflaten før videre behandling. Tegstein må pusses før overmaling.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar upigmentert seis basert på akryl
Farge:	Fargeløs
Glans:	Skal ikke danne film
Viskositet (Ford Cup):	10-12" F4
Egenvekt (kg/l):	1
Tørrstoff (volum %):	Ca. 11

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Grov pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	5-10 m ² /liter, avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	5 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Løs mur og puss børstes/skrapes. Skal Gjøco Murseis brukes som seis før overmaling med dekkende maling, er det viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft. Flater angrepet av sopp/ alger behandles først med Gjøco Sopp- og Grønskefjerner.

Bruksmåte

Gjøco Murseis er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Som forbehandling før maling påføres ett strøk. På betonggulv som støvbinder kan flere strøk påføres. Produktet skal trekke ned i underlaget og ikke danne film.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om før bruk.

Emballasjestørrelser: 3 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
