

Gjøco Oljebeis er en tiksotrop alkydoljebasert beis tilsatt filmbeskyttende middel mot svertesopp. Trenger godt inn i treverket, og gir effektiv impregnering samtidig som den danner en værbestandig film. Gjøco Oljebeis anvendes på nytt eller tidligere beiset treverk. Kan også benyttes på trykkimpregnert materiale.

FYSIKALSKE DATA

| | |
|----------------------|---|
| Type: | Alkydoljebasert beis |
| Farge: | C og gul transparent base som brykkes over Gjøcomix i utvalgte farger (se fargekart). |
| Flammepunkt: | >62 °C |
| Egenvekt (kg/l): | 0.9 |
| Tørrstoff (volum %): | Ca. 46 |

BRUKSDATA

| | |
|-------------------------------|--|
| Påføringsmetode: | Pensel eller rull. Eventuell sprøyting anbefales utført av profesjonelle |
| Tynner / rengjøringsmiddel: | White Spirit |
| Anbefalt filmtykkelse, våt: | 90 mikrometer |
| Anbefalt filmtykkelse, tørr: | 35 mikrometer |
| Anbefalt forbruk: | |
| Høvlet treverk: | 10–12 m ² /liter |
| Uhøvlet treverk: | 5–8 m ² /liter |
| Veil. data høytrykksprøyte: | |
| Dyse: | 0.015", 0,35 mm |
| Viftevinkel: | 65°-80° |
| Malingstrykk: | 150 kg/cm ² , 15MPa |
| Tørketid (23 °C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr: | 6 timer. Lav temperatur forlenger tørketiden. |
| Overmalbar intervall, minimum | 24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. |

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt og bart treverk, og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk Gjøco Oljegrunning klar. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Tidligere oljebeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålborste. All endeved må mettes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. På høvlet treverk og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

Bruksmåte

På nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk. På nytt høvlet treverk og tømmer påføres 3 strøk. På tidligere beiset underlag påføres 1-2 strøk etter behov. Sør- og vest vegger slites normalt raskere og trenger derfor hyppigere behandling enn de øvrige. Påfør beisen helt ut i bordets lengderetning for å unngå skjolder. Påse at all endeved er tilstrekkelig mett (3-4 strøk).

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av beisen for å hindre søl og inntørking. Beisen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produktionsnumre blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Blanke og/eller harde underlag bør mattes ned med Gjøco Kraftvask eller slipepapir for å sikre tilfredsstillende vedheft. Underlag som tidligere er behandlet med linoljeprodukter, må rengjøres ned til bart treverk for å unngå blæredannelser. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Må ikke brukes på rimet treverk. Gjøco Oljebeis er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; trykkimpregnert, høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag/antall strøk m.m. Ta prøveoppstrøk.

Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS

