

Gjøco Oljedekkkbeis er en tiksotrop alkydoljebasert dekkbeis tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel. Har gode påføringssegenskaper og gir en avdempet trestruktur. Gjøco Oljedekkkbeis anvendes på nytt og grunnet, tidligere beiset, eller dekkbeiset treverk. Kan også benyttes på trykkimpregnert, grunnet materiale.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert dekkbeis
Farge:	Hvit + A, B, C, oker og oksydrød base som brekkes over Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Egenvekt (kg/l):	1,16 (base A)
Tørrstoff (volum %):	Ca. 51 (base A)

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør utføres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35-45 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.015"-0.018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	8 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Intervall for overmaling, minimum:	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter.

### Nytt treverk

Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunding. Skitne flater rengjøres med Gjøco Husvask. Nytt og bart treverk, også trykkimpregnert, påføres 1 strøk Gjøco Oljegrunding. All endeved må mettes godt med Gjøco Oljegrunding, 3-4 strøk vått-i-vått. På høvlet treverk, skarpe kanter og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft og god kantdekk.

## Tidligere behandlet treverk

Fett og andre forurensninger fjernes med Gjoco Kraftvask. Tidligere malt eller dekkbeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålbørste/sliping. Bortre grunnes med Gjoco Oljegrunding, og flekkes med Gjoco Oljedekkbais. All endeved må mettes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøk vått-i-vått.

## Bruksmåte

Gjoco Oljedekkbais er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk).

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av malingen for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebais må gjøres rent til bortreverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk. Mørke, skarpe og klare farger vil være mer utsatt for falming på værveggene enn lyse farger. Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjoco AS