

Gjøco Taklakk er en blank takmaling tilsatt penetrerende oljer og rusthindrende midler. Gjøco Taklakk brukes på gamle og rustne bølgeblekketak.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert
Farge:	Sort
Glans:	Blank
Flammepunkt:	62 °C
Egenvekt (kg/l):	1,1
Tørrstoff (volum %):	Ca. 61

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte. Sprøyting bør utføres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	10 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	6 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Intervall for overmaling, minimum:	8 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse. Mal ikke ved fare for dugg.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5, NB- mal ikke ved fare for dugg.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask og høytrykksprøyte. Skyll godt med rent vann. Underlag som har vært rustent, primes med Gjøco Antirustprimer før påføring av Gjøco Taklakk.

### Bruksmåte

Gjøco Taklakk skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. Ulike produksjonsnumre blandes før bruk, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn. Emballasjestørrelser: 10 liter.

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 430 g/l (2010). Produktet inneholder <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS