

## GJØCOPOXY SL SELVUTJEVNE

GjøcoPoxy SL er en tre-komponent, selvutjevne og løsemiddelfri epoxybelegg for betonggulv. GjøcoPoxy SL er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger.

### BRUKSOMRÅDE

Lager/produksjon  
Korridorer  
Laboratorier/teknisk rom  
Industrilokaler  
Sykehus/Institusjoner  
Utstillingslokaler/butikker

### FORPAKNING

Sett á 22 kg:  
7,05 kg del A  
2,95 kg del B  
12 kg del C

### BRUKSDATA

Farger:	S25 (lys grå), S35 (grå) og S40 (mellomgrå)
Blandingsforhold:	7,05 kg del A og 2,95 kg del B og 12 kg del C.
Egenvekt del A + del B	1,10 kg/L
Egenvekt del A + del B + del C	1,58 kg/L
Påføringsmetode:	Tannsparkel, stålsparkel eller nivårake. Piggrull kan brukes for å fjerne luftbobler.
Rengjøringsmiddel:	Xylen eller Isopropanol. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	3,16 kg/m <sup>2</sup> gir 2 mm tykkelse.
Brukstid:	45 min. Brukes omgående etter at del A, del B og del C er blandet.
Tørketid (20°C, 50% R.H.):	
Gangbar:	24 timer.
Overmal. intervall, maks.:	24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å sikre vedheft.
Minimum påføringstemp. °C:	+12 °C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	7 døgn.
Holdbarhet:	2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

### BRUKSANVISNING

## GJØCOPOXY SL SELVUTJEVNE

---

### Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget 5 % (95 RF). Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt.

### Primer

Underlaget skal alltid primes med GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy MF eller GjøcoPoxy R før videre behandling. Følg bruksanvisningen på valgte primer. Etter påføring skal alle porer være fylt og overflaten skal fremstå som tett uten tørre felter. Dette er viktig for å unngå luftblærer i toppstrøk.

### Selvutjevne belegg

Del B helles i del A og blandes godt sammen i 3 – 4 min. med langsomt-gående drill med mikser. Deretter tilsettes del C som blandes godt i 3-4 min. til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake. Kan ved behov etterrulles med piggrull for å fjerne luftbobler. Minimum påføringstemperatur er +12°C; dette gjelder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved bruk.

### Tynnbelegg 1- 2,5 mm

Gjøcopoxy SL påføres med tannet sparkel eller nivårake i ønsket tykkelse på minst 1 mm. Ved behov kan det brukes en piggrull for å fjerne eventuelle luftbobler.

### Slurrybelegg 2,5 – 5 mm

Den forbehandlede flaten skal alltid primes med for eksempel Gjøcopoxy BP, Gjøcopoxy MF og Gjøcopoxy R før påføring av Gjøcopoxy SL. Vær særlig obs på aktuell primer og intervalltid (se teknisk datablad for aktuell primer). Dersom denne overstiges bør flaten slipes lett og eventuelt grunnes på nytt før videre behandling.

Gjøcopoxy SL legges først som selvutjevne belegg og mettes umiddelbart med tørr og ren kvartssand. Løs og ubundet sand fjernes fra det tørre og herdede slitelaget, og et toppsjikt med Gjøcopoxy SL påføres med svaber, nivårake eller stålsparkel til ønsket overflatestruktur er oppnådd.

Ved tykkelser på mer enn 5 mm bør belegget bygges opp i flere momenter.

### Herdetid

Epoxybelegget er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd.

### Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

## GJØCOPOXY SL SELVUTJEVNE

---



### SIKKERHET

Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjoco AS

---