

## GJØCOPUR TL MATT

GjøcoPur TL Matt er en løsemiddelfri, matt polyuretan toppstrøk med god slitestyrke, ripefasthet og UV stabilitet. GjøcoPur TL Matt er beregnet som toppstrøk til bruk på betong, tre og herdeplast. Kan brekkes til ønsket farge. GjøcoPur TL Matt kan benyttes både som en- og tokomponent.

### BRUKSOMRÅDE

Industrigulv  
Parkeringsdekker  
Ramper  
Lager/produksjon  
Korridorer  
Laboratorier/teknisk rom  
Sykehus/institusjoner  
Utstillingslokaler/butikker

### FORPAKNING

Base hvit:	Base klar:
Sett á 5,75 kg:	Sett á 4,3 kg:
5 kg del A	3,55 kg del A
0,75 kg del B	0,75 kg del B

### BRUKSDATA

Farge: Base hvit og base klar, kan blandes i mange farger.

Blandingsforhold:	Del A	Del B	Sum (Del A + Del B)
Base hvit:	5 kg	0,75 kg	5,75 kg
Base klar:	3,55 kg	0,75 kg	4,3 kg

Kan også brukes som en-komponent.

Påføringsmetode: Påføres med rull eller airless sprøyte.  
Rengjøringsmiddel: Vann eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.  
Tynning: Produktet skal ikke tynnes.  
Anbefalt forbruk: Ca. 0,1 – 0,15 kg/m<sup>2</sup>.  
Støvtørr: 6 timer (20°C, 50% R.H.).  
Tåler gangtrafikk: 24 timer (20°C, 50% R.H.).  
Minimum påføringstemp. °C: Fra +12°C til +30°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.  
Herdetid: 6 døgn.  
Holdbarhet: 18 måneder i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.  
Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding.

### BRUKSANVISNING

## GJØCOPUR TL MATT

---

### Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Gjoco Husvask eller Gjoco Gulvrens. Maks restfuktighet i underlaget 4 %. Overflatetemperaturen må være minst +12°C ved påføring, og være minst 3°C over gjeldene duggpunktet.

### Påføring

Del A og del B bør ha en temperatur over +12°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med rull eller airless sprøyte, med en tykkelse på 0,1 – 0,15 kg/m<sup>2</sup> per strøk. GjocoPur TL Matt kan påføres flere lag dersom man ønsker sterkere og mer slitesterk toppstrøk.

### Herdetid

GjocoPur TL Matt er ferdig herdet etter 6 døgn, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd.

### Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



### ØVRIG INFORMASJON

Malingen tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til fargeforskjeller.

### SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS