

Gjøco Gulvolje er en transparent, halvblank løsemiddelbasert gulvolje. Er først og fremst beregnet til bruk som støvbinder på betong, og til primet jern m.m. Kan også benyttes på treverk.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydolje
Farge:	Lys gylden
Glans:	Halvblank, avhengig av underlaget og antall strøk
Egenvekt (kg/l):	Ca. 0,9
Tørrstoff (volum%):	Ca. 38

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt forbruk:	Ca. 6 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	6 timer
Overmalings-intervall, minimum:	8 timer

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Tidligere behandlede gulv vaskes først med Gjøco Husvask for å fjerne fett, såperester og bonevoks. Porøse underlag som betong og mur skrapes og børstes rene for løse partikler.

Bruksmåte

Til bruk som støvbinder på betonggulv tynnes oljen med 20-30% Gjøco White Spirit. Påføres vått i vått, dvs. neste strøk påføres før det forutgående har trukket helt inn. NB! Påfør ikke mer enn det som trenger inn, vanligvis 3-4 strøk avhengig av underlagets sugesevne. Overskudd av olje tørkes av med en ikke-loende klut.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





ØVRIG INFORMASJON

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Emballasjestørrelser: 3 og 10 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhets datablad. Les informasjonen på emballasjen

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre Generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
