

Gjøco Hardvoksolje er en høykvalitets overflatebehandling basert på naturlige oljer og harde vokser til innendørs bruk for heltre- og parkettgulv. Gjoco Hardvoksolje gir en matt, vannbestandig og slitesterk overflate som fremhever de naturlige nyansene og strukturen i treverket. Kan blandes i ulike farger.

Gjøco Hardvoksolje er velegnet til bruk på nye og ubehandlede tregulv, eller nedslippte tregulv og på nedslippte parkettgulv, samt til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater. Produktet kan også benyttes på ubehandlet eller nedslippt treverk som detaljer, benkeplater og møbler.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert
Farge:	Klar, kan blandes i ulike farger
Glans:	Matt 5 – 8, avhenger av påføringsmetode
Tørrstoff:	Ca. 35 volum%
Egenvekt:	Ca. 0,9 liter/kg

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Maskinelt med poleringsmaskin. Manuelt: Lakkpensel, eller korthåret rull og lakkpensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit. Oljen skal ikke tynnes
Anbefalt forbruk:	Ca.15 - 25 m <sup>2</sup> /liter avhengig av underlaget og påføringsmetode
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	8 timer
Overmalbar, minimum:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Herdetid:	Ca. 7 dager
Minimum påføringstemp.:	+ 15°C

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling ubehandlet underlag:

Underlaget skal være rent og tørt. Vask med Gjoco Gulvrens eller Gjoco Interiørvask. Eventuell fiberreising og ujevnheter slipes vekk. Fjern slipestøv omhyggelig.

### Forbehandling– tidligere hardvoksoljede flater:

Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med Gjoco Gulvrens eller Gjoco Interiørvask. Underlaget mattslipes med slipepapir no. 150-180. Vær nøye med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tørk deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere hardvoksoljede flater med dype riper og skader bør slipes ned til bart treverk.

## Forarbeid – tidligere lakkerte og malte flater:

Fjern fett, voks og såperester med Gjoco Gulvrens eller Gjoco Interiørvask. Deretter slipes underlaget ned til bart treverk/parkett. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig sliping. Avslutt med 180 korning. Støvsug grundig for å fjerne slipestøv og tørk over flaten med en lofri lett fuktet klut. På tidligere lakkerte/oljede flater bør vedheft og kompatibilitet testes før påføring av Gjoco Hardvoksolje.

## Påføring:

Det anbefales at farge og finish testes ved prøveoppstrøk, for å se at resultatet blir som ønsket. Hardvoksoljen påføres i bordets lengderetning. Påfør 2 strøk på nye og nedslippte flater. På tidligere hardvoksoljede flater anbefales 1 strøk. Påføringsmetoden vil påvirke finishen. Resultatet på gulv blir ofte finest ved maskinell påføring, og hvor overskudd av olje poleres i underlaget og tørkes vekk. På små gulv og flater kan poleringen gjøres manuelt. Ved påføring med pensel, blir fargen sterkere enn ved maskinell påføring. Valgte påføringsmetode må gjøres likt på hele underlaget, for å oppnå fin finish. Ta alltid prøveoppstrøk.

## Manuell påføring:

Rør godt om før og under arbeidet. Hardvoksoljen påføres feltvis. Påfør hardvoksoljen i bordenes lengderetning i jevne og tynne strøk med lakkpensel påsatt forlengerskaft eller en korthåret rull for glatte flater. Etterstryk med lakkpensel i hele gulvbordets lengderetning. Påføres feltvis 2–3 bord av gangen til underlaget er ferdig oljet. Eventuell fiberreising slipes lett ned med pussepapir nr. 180.

## Maskinell påføring:

Rør godt om før og under arbeidet. Hell en passende mengde hardvoksolje på gulvet og arbeid oljen ned i treet med hvit eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskytende hardvoksolje med poleringsmaskinen og tilfør mer etter behov. Poler den ferdig oljede flaten med en tørr gulvklut under paden. Gjenta poleringen med tørre gulvkluter til overflaten er tørr og har en fin finish. Ved behandling av store flater bør arbeidet deles opp i mindre felt á 5-6 m<sup>2</sup>.

## Vedlikehold

Ved daglig renhold anbefales støvsuging og tørrmopping.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av lakken for å hindre søl og inntørking. Lakken skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



---

## ØVRIG INFORMASJON

Ulike batchnummer blandes sammen for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk. Ikke utsett underlaget for sterk belastning (vannsøl, tunge møbler m.m.) den første uken etter behandling. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad på [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). Natemasse (MS fug) o.l. i skipsgulv kan påvirke oljens tørketid. Ta prøveoppstrøk. Det er ikke nødvendig å forsegle overflaten med klarlakk, men om det er ønskelig, kan Gjoco Klarlakk oljebasert benyttes. Det anbefales ikke å bruke Gjoco Klarlakk vanntynnbar. Ta alltid prøveoppstrøk.

Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet inneholder tørrende oljer. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder, legges i vann eller brennes under oppsyn.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS

---