

Gjøco Interiør 40 er en tiksotrop, halvblank interiørmaling på alkydoljebasis. Malingen har meget god dekkevne og gir en jevn og slitesterk overflate som er lett å holde ren. Gjøco Interiør 40 er en ideell oljemaling for vegg, dør og lister. Anvendes bla. på kjøkken, bad, dører, vinduer, listverk, møbler, tapet, vev, tørr mur og betong, tidligere malte flater, grunnet jern m.m. Gulner over tid.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert maling
Farge:	Hvit, A, B og C base som brekkes over Gjøcomix
Glans:	Halvblank 40
Flammepunkt:	43°C
Egenvekt (kg/l):	1,2
Tørrstoff (volum %):	Ca. 45

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull/fordriver. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-12 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	4 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, og fritt for fett, voks og oljer. Tidligere malte flater rengjøres med Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Blanke og halvblanke malte flater mattes med fint sandpapir. Nytt treverk, mur, betong, sterkt smittende og sugende underlag børstes og grunnes med Gjøco Heftgrunn tilsatt 10 % White Spirit.

Bruksmåte

Gjøco Interiør 40 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres med pensel eller rull/fordriver.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Innholdet i bokser med ulike prod.nr. blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell.

Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS