

Gjøco Interiørbeis er en vanntynnet oljebeis til innendørs bruk på ubehandlet treverk av furu og gran. Kan brukes på trepaneler, lister, karmen, møbler, dører, gulv og tak.

Gir treverket en transparent og matt utseende. Kan blandes i mange ulike beisfarger. Er ikke egnet til harde treunderlag som hindrer inntrengning av beis som f.eks. eik og parkett.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydolje fortynnet i vann
Farge:	Klar/ C-base, blandes i ulike farger
Glans:	Matt
Viskositet:	Ca. 30 sek DIN 4
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1
Tørrstoff (volum %):	Ca. 20

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel (fylldig/oval beregnet til grunning/beis)
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal ikke tynnes
Anbefalt forbruk:	14-17 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Herdetid:	Gjennomherdet etter 4 uker.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fast. Rengjør med Gjøco Gulvrens for gulv og panel. La treverket tørke, og eventuell fiberreising fjernes med lett bruk av slipepapir. Slipestøv fjernes omhyggelig med kost eller mikrofiberklut. Tidligere behandlet underlag, må slipes ned til bart treverk. Hvis en er usikker på om treverket er behandlet, bør en gjøre prøveoppstrøk på et lite synlig felt. Det bør uansett tas prøveoppstrøk på gammel panel/treverk.

Bruksmåte

Gjøco Interiørbeis skal påføres i tynne strøk. Ønskes en transparent og mindre dekkende overflate, tørkes overskudd av beis av med svamp eller løfri klut. Ved påføring av mer enn ett strøk, vil fargen bli mer dekkende og tørketiden vil bli betydelig lengre mellom strøkene. Det anbefales at det tas

prøveoppstrøk for å sjekke at farge og resultat blir som ønsket. Ved bruk på overflater som er utsatt for slitasje som f.eks. gulv, bord og møbler anbefales etterbehandling med lakk eller olje som toppstrøk. La det gå minimum 24 timer før overlakking.

Behandle 1–2 panelbord om gangen i hele lengden for å unngå skjøter/skjolder. For å få en jevn og naturlig overflate, kan overskudd av beis tørkes av umiddelbart i lengderetningen med lofri klut eller svamp. Det anbefales å rengjøre penselen i vann av og til ved større arbeider, for å hindre at beisen tørker og kerner i penselen.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av beisen for å hindre søl og inntørking.

Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking

Gjøco Interiørbeis er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy og slitesterk

Avfallshåndtering

Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Spann med ulike batchnummer blandes før bruk for å hindre glans- og fargeforskjeller. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Bruk pensler av god kvalitet beregnet til vanntynnbare produkter. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.

Emballasjestørrelse: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <70 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
