

Gjøco Interiørlakk er en eksklusiv og luktsvak lakk til fargesetting av treoverflater. Den kan brekkes i mange ulike farger, og gir en transparent og fin glød til underlaget. Gjøco Interiørlakk leveres i glans halvblank. Anbefales først og fremst til tidligere lakket underlag hvor det ønskes en annen farge.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Modifisert polyuretan lakk
Farge:	Transparent, kan brekkes i ulike farger
Glans:	Halvblank 40
Egenvekt (kg/l):	1,05
Tørrstoff (volum %):	35

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller skumrull beregnet til lakk
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Lakken skal normalt ikke tynnes
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100-150 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	43-65 mikrometer
Anbefalt forbruk:	10-15 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overlakkbar, minimum:	Ca. 4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviket ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Brukstørr:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørrrens for å fjerne fett, såperester og bonevoks. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere lakkerte flater og parkett lakkert fra fabrikk mattslipes med sandpapir 150-180. Bruk av slipemaskin sikrer jevn og grundig sliping. Støvsug og tørk med lett fuktet mikrofiberklut. På tidligere lakkerte/oljete flater bør vedheft testes før påføring.

Bruksmåte

Overflaten må være ren og tørr før lakken påføres.

Fargen vil påvirkes av type treverk og av eventuell tidligere behandling, så det anbefales at det alltid tas prøveoppstrøk for å sjekke farge og resultat. Bruk av rull vil normalt gi en sterkere farge enn bruk av pensel. Det kan være utfordrende å unngå skjolder eller dobbeltpigmentering ved overlapp av strøk. Det anbefales derfor å bruke godt verktøy og jobbe raskt. Lakken strykes/rulles jevnt i bordets lengderetning. Eventuell fiberreinsing slipes vekk med fint slipepapir. Slipestøv fjernes omhyggelig

ved støvsuging og mikrofiberklut. Det anbefales lett mattsliping mellom hvert strøk for å sikre god vedheft og jevn overflate. Lakken kan påføres i flere strøk, jo flere strøk desto sterkere farge. Det er lettere å unngå skjolder hvis det påføres to strøk med mindre fargepigment, enn ett strøk med mye fargepigment. For overflater/gulv som blir utsatt for høy slitasje, kan overflaten forsegles med 1-2 strøk lakk uten fargetilsetning i ønsket glansgrad.

Rør godt om før og under bruk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av lakken for å hindre søl og inntørking.

Lakken skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. Unngå å utsette lakken for sterk belastning (vannsøl, trykk m.m.) den første uken etter lakkering; Vent minst 3-4 døgn med å plassere tunge møbler o.l. på den lakkerte flaten, og 1 uke med å legge på gulvtepper. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart.

Emballasjestørrelse: 0,75 og 3 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <130 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS