

Gjøco Klarlakk Oljebasert er en ekstra lys lakk basert på uretanalkyd. Gir en hard og slitesterk overflate som er lett å holde ren. Inneholder lysfilter som reduserer gulningen av treverket. Gjoco Klarlakk anvendes på gran- og furugulv, parkett, dører, vinduer, møbler, panel, listverk, etc. Kan også brukes til trebåter o.l.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Uretanalkydbasert lakk
Farge:	Klar
Glans:	Silkematt 18-25, halvmatt 55-65, blank 88-95
Egenvekt (kg/l):	Ca. 0,89
Tørrstoff (volum %):	Ca.51

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Lakkpensel eller korthåret rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	12-15 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Overlakkbar, minimum:	8 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Brukstørr:	Ca. 10 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjoco Husvask for å fjerne fett, såperester og bonevoks. Tidligere lakkerte flater og parkett lakkert fra fabrikk mattslipes med sandpapir, støvsuges og tørkes over med lofri klut. Bruk gjerne mopp med mikrofiberklut eller tørre engangskluter. Vær spesielt nøye langs kanter, lister og stavskjøter. Bruk av slipemaskin/rondellmaskin sikrer jevn og grundig sliping. Dersom tidligere lakk/oljetype er ukjent, gjør prøve oppstrøk etter at gulvet er rengjort for å kontrollere at tørring og vedheft er god.

Bruksmåte

Rør godt om før og under bruk. På nytt, ubehandlet treverk anbefales 2- 3 strøk med Gjoco Klarlakk. Tidligere lakkerte flater 1-2 strøk. Kork, porøse og ekstra sugende underlag påføres minimum 5 strøk. På ubehandlet treverk tynnes første strøket med 10-20 % Gjoco White Spirit. Eventuell fiberreising slipes vekk med fint sandpapir. Slipestøv fjernes omhyggelig før de neste strøkene påføres ufortynnet. Det anbefales lett mattsliping mellom hvert strøk for å sikre god vedheft.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av lakken for å hindre søl og inntørking. Lakken skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. Tykke strøk og lav temperatur forlenger tørketiden. Unngå å utsette lakken for sterk belastning (vannsøl, trykk m.m.) den første uken etter lakkering. Vent minst 3-4 døgn med å plassere tunge møbler o.l. på den lakkerte flaten, og 1 uke med å legge på gulvtepper. Natemasse (MS fug) i skipsgulv kan påvirke lakkens tørketid. Ta prøve oppstrøk.

Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS