

Gjøco Proff Excellent 30 er en luktsvak, slitesterk og vanntynnet akrylmaling til innendørs bruk. Malingen har meget god vedheft og dekkevne. Den gulner ikke og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate. Benyttes til mellom- og toppstrøk til dører, vinduer, karmen, listverk, innredninger og paneler.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar ren akrylmaling
Farge:	Hvit base, A, B og C-base som brekkes over Gjøcomix
Glans:	Leveres i glansgrad 30
Viskositet (P):	80 - 100
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,1 – 1,3
Tørrstoff (volum %):	34 - 36
Slitestykke:	God

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	Min. 8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmal. intervall, min:	4 timer
Brukstørr, min.:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp.:	+ 10°C. Best resultat oppnås ved vanlig romtemperatur

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørvask, og skyll godt med rent vann. Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes ned med sandpapir og grunnes med Gjøco Proff Heft. Misfargede flater grunnes med Gjøco Proff Isolør for å hindre gjennomslag.

Bruksmåte

Gjøco Proff Excellent 30 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres fylldig og jevnt med egnet malerverktøy. Påfør 1-2 strøk etter behov. På sugende underlag kan det være nødvendig med flere strøk for å unngå skjolder. For å få tilfredsstillende utflyt, bør en unngå å gå tilbake til halvtørr maling.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

Gjøco Proff Excellent 30 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.

Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk. For mer utførlig informasjon, skanne QR-kode eller gå inn på www.gjoco.no.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS