

Gjøco Superfinish 15 er en silkematt, ren akrylmaling for innendørs bruk. Den har gode påføringsegenskaper og gir god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vindu, karmen, listverk, paneler og innredninger.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar ren akrylmaling
Farge:	Hvit base, A, B og C-base som brekkes over Gjøcomix
Glans:	Silkematt 15
Viskositet (P):	80 - 100
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,1 – 1,3
Tørrestoff (volum %):	34 - 36
Slitestyrke:	God

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	Min. 8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmal. intervall, min:	4 timer
Bruktørr, min.:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp.:	+ 10°C. Best resultat oppnås ved vanlig romtemperatur

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater kan vaskes med Gjøco Husvask og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir.

Ubehandlet panel: Grunnes med minimum 2 strøk Gjøco Sperregrunn.

Tidligere malt underlag: Grunnes med 1 strøk Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Gjøco Superfinish 15.

Bruksmåte

Gjøco Superfinish 15 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres fyldig og jevnt med egnet malerverktøy. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. For å få tilfredsstillende utflyt, bør en unngå å gå tilbake til halvtørr maling.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.

Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

Gjøco Superfinish 15 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.

Rør godt om før bruk. Ulike produktionsnummer blandes før bruk.

Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS