

Gjøco Gulv- og Vegglim er et vanntynnet lim for gulvbelegg og tepper med eller uten skumbaksid. Velegnet til kork med PVC-bakside og veggbekledning med min 0,6 mm PVC-sjikt. Gjøco Gulv- og Vegglim anbefales ikke til linoleum og vanlige vegg-tapeter.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Akryl-dispersjon
Farge:	Hvit, opak etter påføring
Egenvekt kg/l:	Ca. 1,27
Tørrstoff, vekt%:	Ca. 71

BRUKSDATA

Anbefalt forbruk:	Ca. 4-6 m ² / liter, avhengig av underlag
Påføringsmetode:	Sparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Min. påføringstemperatur °C:	+18
Holdbarhet:	Min. 2 år i uåpnet forpakning ved +10 til +20 °C
Herdetid:	4-7 døgn

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Ujevnheter og sprekker sparkles med vanntynnet sparkel før påføring av Gjøco Gulv- og Vegglim.

Påføring

Temperaturen bør ikke være under +18°C ved påføring. Rør godt om før bruk. Følg anvisningen til produsenten av gulv- eller veggbelegget. Limet påføres med egnet sparkel med en høyde på lim-strengen på ca. 2-3 mm. Legg på gulvbelegget innen ca. 30 min. Ved ikke sugende underlag og på vegg, skal limet tørke til det ikke kjennes vått ved berøring – ca. 45 – 80 min, før påføring av belegg. Gni belegget forsiktig og press ut lufta.

Lagring

Limet skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Limet skal fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende lim skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





ØVRIG INFORMASJON

Tørket lim kan fjernes mekanisk eller med rødsprit. Lagres tørt og frostfritt.
Emballasjestørrelser: 1 og 5 liter

SIKKERHET

Gjøco Gulv- og Vegglim er ikke klassifisert som helse, miljø eller brannfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
