

Proff Lettsparkel J er et håndsparkel spesielt for skjøtesparkling av gipsplater. Benyttes innendørs på tak- og veggflater til skjøtesparkling og sparkling av sår, skruehull m.m. Bruk skjøteremser av papir.

## FYSIKALSKE DATA

|                     |  |
|---------------------|--|
| Type:               | Lateks sampolymer, med hvit dolomitt som fyllstoff |
| Farge:              | Beige  |
| Egenvekt (kg/l):    | Ca. 1,3  |
| pH verdi:           | Ca. 9  |
| Kornstørrelse:      | Max 0,2 mm   |
| Tørrstoff, volum %: | Ca. 45   |

## BRUKSDATA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Påføringsmetode:             | Stålsparkel  |
| Tynner / rengjøringsmiddel:  | Vann. Skal normalt ikke tynnes annet enn ved bruk i sparkelmaskin. |
| Forbruk:                     | Bredsparkling: 1 liter/ m <sup>2</sup> ved 1 mm sjikttykkelse      |
| Tørketider:                  | Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet   |
| Berøringsstør:               | Ca. 0,5 timer  |
| Overmalingsintervall, min:   | Ca. 8-10 timer   |
| Sjikttykkelse:               | Max. 2 mm  |
| Minimum påføringstemperatur: | Min. +5 °C   |
| Holdbarhet:                  | 1 år i uåpnet emballasje   |

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke og forurensede flater rengjøres med Gjoco Husvask.

### Påføring

Påføres med stålsparkel. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100-120. Sparklete flater bør grunnes før tapetsering.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparkle for å hindre søl og inntørking. Sparkle skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





---

## ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd.

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

---

Utgitt av Gjøco AS