

Sparkel Fasade er et ferdigblandet, lett mediumgradert håndsparkel for sparkling av hull, sprekker og ujevnheter på mineralske flater utendørs. Kan også benyttes innendørs på de fleste underlag

FYSIKALSKE DATA

Type:	Lateks sampolymer, med hvit dolomitt som fyllstoff
Farge:	Klar
Egenvekt (kg/l):	Ca. 0,8
pH verdi:	Ca. 8
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørrstoff, volum %:	Ca. 67

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes annet enn ved bruk i sparkelmaskin
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m2 ved 1 mm sjikttykkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Sugende underlag primes med Gjoco Murseis.

Påføring

Påføres med stålsparkel. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100-120.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparkle for å hindre søl og inntørking. Sparkle skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
