

Gjøco Vinduskitt er et kitt basert på linolje og vegetabiliske oljer, og er ferdig til bruk. Anvendes til kitting av vindu og til reparasjoner av kittfalsen. Kan også benyttes til sparkling av spikerhull m.m. Gjøco Vinduskitt skal overmales for å få god holdbarhet.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Linoljekitt
Farge:	Hvit og naturell
Egenvekt (kg/l):	Ca. 2,1

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel, kittkniv, fugepistol
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit.
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Berøringstørr:	Ca. 0,5 time
Sjikt tykkelse:	Max. 3 mm
Anbefalt påføringstemp. °C:	Min. +5, max. +40
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Bart tre og kittfalsen grunnes med maling eller Gjøco Oljegrunding før kitting.

### Påføring

Påføres med stålsparkel eller kittkniv. Må ikke utsettes for kraftig regn eller sol før det er tilstrekkelig herdet. Overmales etter 2-4 uker. Påfør malingen 1-2 mm inn på glasset.

### Lagring

Lagres stående, tørt og frostfritt og ikke ved høye temperaturer. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





---

## ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt. Uherdet kitt fjernes med tørkepapir eller Gjøco White spirit.  
Emballasjestørrelser: 375 ml boks eller 300 ml patron.

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS

---