

Gjøco Proff SAFE er en vanntynnet luktsvak og løsemiddelfri PVA-dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom. Gjøco Proff SAFE brukes som grunner på puss, betong, glassfiberstrie, miljøstrie og vev.

FYSIKALSKE DATA

Type:	PVA-dispersjonsmaling
Farge:	Hvit
Glans:	Matt
Viskositet (P):	120
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,39
Tørrstoff (volum %):	Ca. 38

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	7-10 m ² /liter avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	3 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask, og skyll godt med rent vann. Misfargede flater grunnes med Gjøco Proff Isolør for å hindre gjennomslag. Ubehandlet mur, sugende underlag og tidligere kalkede flater skrapes, børstes og vaskes før grunning med Gjøco Murseis.

Bruksmåte

Gjøco Proff SAFE er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Oppbevares og fraktes: Stående, tørt og frostfritt. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Rør godt om. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Innholdet i spannet varierer mellom 9–10 liter avhengig av farge. Sett lokket godt på igjen etter bruk for å hindre søl og inntørking. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. For mer utførlig informasjon, For mer utførlig informasjon, skanne QR-kode eller gå inn på www.gjoco.no.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <10 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. Utgitt av Gjøco AS