

Gjøco Båtlakk är en extra ljus lack baserad på uretanalkyd. Lacken ger en hård och slitstark yta som är lätt att hålla ren. Innehåller UV-filter som reducerar gulning av träet. Tillämpad på trä ovanför vattenlinjen, både inne och ute.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Uretanalkydbaserat lack
Kulör:	Klar
Glans:	Blank
Flampunkt:	43 °C
Densitet (kg/l):	0,88
Torrhalt (volum %):	Ca. 51

BRUKSDATA

Påföringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	100 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck :	150 kg/cm ²
Rekommenderad förbrukning:	12-15 m ² /liter beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50% R.H.):	
Dammtorr:	5 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	12 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Kan avvika med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren, torr och fri från fett, vax och tvålrester. Fett och föroreningar tas bort med Gjoco Hustvätt. Låt torka innan ytterligare behandling. Slipa ytan matt och slät. Planslipat säkerställer korrekt och enhetlig slipning.

Användningsmetod

På bart och slipat trä förtunnas lacken med 20 % lacknafta för det första skiktet. Mattslipa, dammsuga mellan skikt för att säkerställa vidhäftning. Applicera lacken i längden längs brädor. Båtlack är även lämplig för lackering av trägolv, paneler, kork, möbler, dörrar och fönster.

Annan information



Rör om väl före användning. Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans skillnad. Tjocka skikt och låga temperaturer ökar torktiden. Utsätt inte färgen för slitage innan det är helt härdad (3-4 dagar).

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/e.): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
