



Gjoco Murfärg är en helmatt, diffusionsöppen vattenburen färg baserad på styrenakryl. Rekommenderas på fasader och grundmurar av puts, betong och eternit (**inte supereternit**). Färgen passar också bra till fuktutsatta väggar och tak inomhus som källare, garage etc.

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenburen styrenakrylat
Kulör:	Färger bryts över färgblandningssystem
Glans:	Helmatt 3
Förbrukning:	4 – 6 m <sup>2</sup> / liter, beroende på underlaget
Flampunkt °C:	-
Egenvikt kg/l:	ca 1,5
Torrhalt (volym %):	Ca 41

## APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	Ca 120 my
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	Ca 40 my
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):	
Dammtorr:	Ca 1 timme. Låg temperatur förlänger torrtiden
Övermålningsintervall, min:	Min ca 2-4 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.
Minimum appliceringstemp:	+5°C. Luften, ytans och färgens temperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Ny puts och ny gjuten betong ska helst åldras minst 2 månader. Cementhud och oljefilm avlägsnas. Rengör från smuts, salter och annat löst material med noggrann borstning eller högtrycksvätt med lågt tryck. Låt torka ut ordentligt och grunda därefter med Gjoco Mineralprimer. Ytor som är angripna av svartmögel eller alger, behandlas med Gjoco Hustvätt. Luften, ytans och färgens temperatur skall vara minimum +5°C.

### Applicering

Gjoco Murfärg är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Appliceras med pensel, rulle eller spruta. Måla inte tjockare än vad som krävs för god täckning. Diffusionsöppenheten fungerar bäst då.

### Generellt

Färgen skyddas mot frost. Rör om väl före bruk. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före bruk för att undvika skillnader i färg.

### Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.



---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjöco AB

---