

GJØCOPOXY R BETONG PRIMER



GjøcoPoxy R är en tvåkomponent, lågviskös och lösningsmedelsfri primer. GjøcoPoxy R är avsedd för användning på mineraliskt underlag såsom betong, murverk, puts, cementbaserade underlag och liknande. Appliceras på obehandlat underlag innan vidare behandling med epoxi eller polyuretan. GjøcoPoxy R har en snabb härdningstid och är avsedd att användas vid låga temperaturer ner till + 5 ° C.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lager/produktion
Korridorer
Laboratorier/tekniska rum
Industrilokaler/Parkering
Sjukhus/institutioner
Utställningslokaler/butiker
Storkök

FÖRPACKNING

Uppsättning ca 12 kg:
8,4 kg del A och 3,6 kg del B

BRUKSDATA

Blandningsförhållande:	8,4 kg del A och 3,6 kg del B.
Appliceringsmetod:	Roller, pensel eller gummiraka.
Förtunning:	Produkten ska inte förtunnas.
Rengöringsmedel:	Aceton/T-röd. Härdad produkt kan endast tas bort mekanisk.
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 0,2 – 0,4 kg/m ² beroende på underlaget
Brukstid:	15 min. Skall användas omedelbart efter Del A och Del B blandats ihop.
Torktid (23° C, 50 % relativ fuktighet)	
Gångbar:	Ca. 3 timmar
Målningsintervall, maximum:	24 timmar vid 20°C. Vid längre intervaller bör ytorna mattas för att säkerställa vidhäftning.
Härdad:	5–7 dygn
Lägsta appliceringstemperatur:	+ 5 ° C i underlag och luft, och minst 3 ° C över den aktuella daggpunkten.
Hållbarhet:	2 år i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur (+5°C -+30°C).

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Kvarvarande fukt i underlaget är max. 5 % (95 % RH). Betongkvalitet bör vara min. C 25. Beredning av betong sker genom blästring, alternativt sandblästring, fräsning och slipning. Ytan ska dammsugas grundligt.

Applicering

Del B hålls i del A och blandas väl i 3–4 minuter med en mekanisk omrörare (borrmaskin försedd med en omrörare). Blandningen måste användas omedelbart. Applicera med en roller, pensel eller gummiraka. Minimum appliceringstemperatur är + 5 ° C; detta gäller både underlag och lufttemperatur. Produktenstemperaturen bör också vara över + 15 ° C under användning. Efter applicering skall alla porer vara fyllda och ytan ska vara tät utan torra fält. Detta är viktigt för att undvika luftbubblor i toppskiktet. Toppskiktet måste appliceras inom 24 timmar. Om tidsintervallet överskrids måste ytan slipas lätt för att säkerställa nödvändig vidhäftning.

Lagring

Produkten skall lagras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och lagras torrt vid en jämn temperatur. Produkten skall transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall.



Säkerhet

Produkten kan orsaka kontaktallergi. Använd lämpliga handskar, arbetskläder och skyddsglasögon. Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen

De tekniska rekommendationerna och detaljerna i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information måste ändå betraktas som vägledande och föremål för bedömning. Alla som använder produkten måste i förväg se till att produkten är lämplig för dess avsedda användning. Användaren är ansvarig om produkten används för andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktig utförande. Eftersom villkoren för att produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor, leverans och service, såvida inget annat skriftligt avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förvarning.

Publicerad av Gjøco AS