

Herregård Arctic är en vattenburen oljefärg till fasadpanel på hus, med unik teknologi som gör färgen kulör- och glansstabil över lång tid i ett tufft klimat. Produkten har en yta som är smutsavvisande med självrengörande egenskaper. Används på utvändigt nytt, gammalt, laserat, målat eller tryckimpregnerat virke. Skall användas i system med Gjoco Oljegrunding. Herregård Arctic kan också användas som färdigstrykning på grundad metall och plast som takrännor, beslag och liknande på byggnader.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenburen hybridfärg baserad på alkydolja och akryl
Kulör:	Bas vit, A, B, C, oxydröd, klar röd, gul, oker
Glans:	Halvblank 50
Densitet (kg/l):	Ca 1,25 (vit)
VOC:	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130g/l (2010). Produkten innehåller <60g/l VOC

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel och roller. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten, rengörs med såpa och vatten
Rek. Filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Rek. Filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm/0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	MPa 15–18 / 150 – 180 kg/cm ²
Förbrukning:	Ohyvlat trä ca 6–8 m ² /liter, hyvlat trä ca 8–12 m ² /liter
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	Beroende av temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det är risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	0,5 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 5. Temperatur i luft och underlag bör vara över +5°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. På Nytt och bart virke samt tryckimpregnerat trä, applicera 1 skikt Gjoco Oljegrunding. Nytt virke som har lämnats obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstes före behandling med Gjoco Oljegrunding. Alla ändar av trä / skurna ytor måste vara väl mättade med Gjoco Oljegrunding, 3–4 lager våt-i-våt. Tidigare behandlade ytor rengörs med Gjoco Kraftvask. Lösa färg/bets/lasyrflagor och träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.

På hyvlat trä, sidokanter på ytterpanelen och andra glansiga underlag, kan krävas stålborstning / slipning för att säkerställa vidhäftning. För att uppnå bästa möjliga kantdäck, runda skarpa kanter före grundning.

Grundning

På nytt, obehandlat, bart fabriksbehandlat eller impregnerat virke appliceras ett skikt Gjoco Oljegrundning. Ändträ och skärytorna bör vara mättade väl med Gjoco Oljegrundning, 3–4 strykningar vått-i-vått.

Applicering

På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare behandlat trä appliceras 1–2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä.

Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/bets kan ge blåsor. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning som är särskilt synligt i ljusa färger. Dagg på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på frostigt underlag. Målning på brandskyddade ytor kan ge saltutfällning och flagnig. Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra oljor/färgprodukter. Baser är brytbara med GjocoMix. Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.

SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand.

Utgivet av Gjoco AS