

Herregård Extra är en vattenavstötande oljefärg med god väderbeständighet för utomhusbruk. Färgen innehåller filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxten av mögelsvampar och alger. Herregård Extra kan användas utomhus på nya, gamla, laserade, målade eller tryckimpregnerade träytor. Kan även användas som toppstryk på grundad metall och plast som finns i byggnader. Herregård Extra skall användas i system med Gjoco Oljegrunning/Oljegrund.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenspädbar hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat
Kulör:	Vit, A, B, C och oxydröd bas
Viskositet (P):	130-150
Glans:	Halvblank 30-40
Densitet (kg/l):	Ca. 1,25 (vit)
VOC:	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkten innehåller <40 g/l VOC

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel och rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90-130 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40-55 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlat trä ca. 6-8 m ² / liter, hyvlat ca. 8-12 m ² / liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018 "
Sprutvinkel:	65 °-80 °
Färgtryck :	MPa 15-18 / 150-180 kg / cm ²
Torkning (23 °C, 50% relativ fuktighet)	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och skiktjocklek. Måla inte om det finns en risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	3 timme
Min. Övermålnings intervall:	24 timmar
Lägsta appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. På nytt, färdig grundat, ohyvlat och tryckimpregnerat trä appliceras ett skikt av Gjoco Oljegrunning klar. Nytt trä som har lämnats obehandlad mer än 4 veckor skall rengöras och stålborstes innan behandling med Gjoco Oljegrunning. Ändträ och skärytorna bör mättas väl med Gjoco Oljegrunning, 3–4 strykningar vått-i-vått. Tidigare behandlade ytor rengörs med Gjoco Krafttvätt. Lös färg, bets, och träfibrer avlägsnas genom skrapning / borstning. På hyvlat virke och andra hårda och blanka ytor, kan det vara nödvändigt med stålborstning / slipning för att

säkerställa vidhäftning. Vassa kanter ska rundas för att säkerställa bästa möjliga kant täckning.

Applicering

På nytt ohyvlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare behandlat trä appliceras 1 - 2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä.

Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/bets kan ge blåsor. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning som är särskilt synligt i ljusa färger. Dagg på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på frostigt underlag. Målning på brandskyddade ytor kan ge saltutfällning och flagning. Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra oljor/färgprodukter. Baser är brytbara med GjocoMix. Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. För mer detaljerad information, se säkerhets- och produktdatablad.

Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AB