

Herregård Maximal är en slitstark och täckande emulsionsfärg för utomhusbruk baserad på akrylat och vattenspädbar alkyd. Den har mycket bra vidhäftning, skyddar träytor och behåller glans och kulör över långtid. Innehåller filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxten av mögelsvampar och alger. Herregård Maximal kan användas utomhus på nya, gamla, laserade, målade eller tryckimpregnerade träytor. Används i system med Gjoco Oljegrunning. Kan även användas som täckfärg på grundad metall och plast som finns i byggnader.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenspädbar hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat
Kulör:	Vit, A, B, C, gul, klarröd, ocker och oxidröd bas
Viskositet, p	130-150
Glans:	Halvblank 30-40
Densitet (kg/l):	Ca. 1,20 (vit)
Torrhalt %	38
VOC:	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkten innehåller <30 g/l VOC

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel och rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90-110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40-50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlat trä ca. 6,8 m ² / liter, hyvlat ca. 8-12 m ² / liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018 "
Sprutvinkel:	65 ° -80 °
Färgtryck :	MPa 15-18 / 150-180 kg / cm ²
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och skiktjocklek. Måla inte om det finns en risk för dagg eller regn.
Dammtorr:	1/2 timme.
Min. övermålnings intervall:	2 timmar

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Tidigare behandlade ytor ska rengöras med Gjoco Krafttvätt. Nya och trärena ytor som har varit obehandlade mer än 4 veckor ska stålborstas och tvättas med Gjoco Hustvätt före grundning. På hyvlat virke och andra blanka och hårda ytor stålborstning/slipning kan det vara nödvändigt för att säkerställa vidhäftning. Vassa kanter ska rundas för att säkerställa bästa möjliga kant täckning. Lösa färg/bets/lasyr flagor och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Tryckimpregnerat virke som kan vara vax eller silikon behandlat måste avfettas med t ex. T-sprit.

Grundning: På nytt, obehandlat, bart eller behandlat virke och kittfals appliceras ett skikt Gjoco

Oljegrunding. Ändträ och skärytorna bör vara mättade väl med Gjoco Oljegrunding, gärna 3-4 strykningar vått-i-vått.

Applicering

På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare behandlat trä appliceras 1-2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä.

Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt. Produkten ska transporteras och förvaras stående.

Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/bets kan ge blåsor. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning som är särskilt synligt i ljusa färger. Dagg på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på frostigt underlag. Målning på brandskyddade ytor kan ge saltutfällning och flagning. Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra oljor/färgprodukter. Baser är brytbara med GjocoMix. Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. För mer detaljerad information, se säkerhets- och produktdatablad.

Förpackningsstorlekar: 0,7 , 2,7 och 9 liter.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AB