



Gjøco kokt linolja är en högförädlad bearbetad vegetabilisk olja med mycket god penetrering. För både inom- och utomhusbruk. Kan användas för båtimpregnering och tillverkning av handrörda färger.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Linolja
Kulör:	Från ljusgul till brun ton
Flammpunkt:	>150°C
Densitet (kg/l):	0,93

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller högtryckspryta
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta eller Terpentin
Torktid (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	24 timmar
Övermålningsbar, minst:	2-3 dygn, beroende på temperatur
Lägsta appliceringstemperatur:	2°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara torr och fri från fett, olja och löst gammal färg. Fett, olja och andra föroreningar med Gjøco Krafttvätt eller Gjøco Hustvätt. Följ anvisningarna på förpackningen. Skölj väl med rent vatten.

Användningsmetod

Rör om oljan väl före användning. Om förtunning är nödvändig, använd Gjøco Lacknafta eller Gjøco Terpentin. OBS! Torkning av oljan kräver en lång torktid och får endast användas vid temperaturer från +2° C. Linolja är inte vattentätt.

Annan information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Trasor och trassel med kokt linolja måste behandlas som brännbart avfall på grund av risk för självantändning, brann trasor under övervakning eller dränk i vatten.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet.

Utgett av Gjøco AS