

Gjoco Taklakk är en blank takfärg för utomhusbruk för målning av gamla och rostiga plåttak. Innehåller penetrerande oljor och rosthämmande medel.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Alkydoljefärg
Kulör:	Svart
Glans:	Blank
Flampunkt:	62°C
Densitet (kg/l):	1,1
Torrhalt (volym %):	Ca. 61

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller spruta
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	90 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ca 10 m ² /liter beroende på underlaget
Data högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,015-0,021 "
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % relativ fuktighet)	
Dammtorr:	6 timmar
Övermålningsintervall, minst:	Cirka 8 timmar
Minsta applicerings temp. [°C]:	+ 5 °C, OBS! Måla inte vid risk för dagg.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan ska vara torr och fri från fett, olja, rost och löst gammal färg. Alger och mossor tas bort med Gjoco Algrent. Rostiga ytor sandblästras till SA 2½ eller borstas till SA 2. Fett, olja och andra föroreningar tvättas bort med Gjoco Hustvätt. Skölj väl med rent vatten. Låt torka ordentligt innan vidare behandling. Rostiga plåttak skall grundas med Gjoco Antirustprimer efter all rost slippas/borstas bort, sedan målas med Gjoco Taklakk.

Användningsmetod

Gjoco Taklakk bör normalt inte förtunnas. Rör om väl före användning. Olika tillverkningsnummer blandas före användning för att undvika glans och kulörskillnader.

Övrig information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Utsätt inte för frost.



Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
