



Gjøco Primer B3 är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer. Används till grundbehandling inomhus före applicering av golvspackel eller dylikt. Kan användas på alla typer av underlag som kan beläggas med cementbaserade spackel och fix. Primer B3 används för att minska underlagets sugkraft, förbättra vidhäftningen, dammbindning samt portätning. I vissa fall kan Primer B3 blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.

FYSIKALISKA DATA

Typ	Polymerdispersion
Färg:	Vit, transparent efter torkning
Egenvikt:	1,03 kg/m ³
pH:	7,5–8,5

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, borste, kvast eller roller
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	10-14 m ² /liter, normalt sugande underlag och utspädd med vatten 1:3
Torrtd:	30-60 min beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Beläggningsbar:	Efter filmbildning, dock max 1 dygn efter applicering
Minimum appliceringstemp.:	+ 6°C
Lagring:	12 månader i öppnade förpackningar vid ca +20°C.
Rengöring av verktyg	Skyddas mot frost Omedelbart med vatten

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara fritt från damm, smuts, färg- och limrester, olja, fett och liknande. Se även till så att underlaget är hårt och fast. Lösa skikt avlägsnas mekaniskt. Temperaturen i underlaget bör ha en temperatur på +10°C till +20°C samt att Relativa Fuktigheten (RF) i det ej bör överstiga 85 %.

OBS! Underlag med direkt markkontakt eller med risk för tillskjutande fukt ska inte behandlas med Primer B3.

Bruksanvisning

Primer B3 appliceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golvqipsskivor och träfiberskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). På trä, klinker, sten och dylikt appliceras primern koncentrerad. För hårda glatta ytor rekommenderas att ytan behandlas med en slamma av spackelpulver och Primer B3. Primern arbetas in i underlaget med borste eller roller. Undvik pölbildning. Spackling, kakelsättning eller klinkerläggning kan ske så fort primern har torkat och bör göras inom 1 dygn för optimal vidhäftning. Sörj för god ventilation.

Övrig information

Omröres väl före bruk.

Säkerhet

Se eget varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS