
Produktbeskrivning

Gjöco Utefog är 1-komponent hållbar tätningsmassa baserad på polybuten och vegetabiliska oljor. Efter appliceringen bildas ett målningsbart ytskinn inom 48 timmar.

Användningsområde

Avsedd för tätning av fogar utomhus med små fogrörelser och ingen mekanisk exponering. Hög vidhäftning mot metall, men även mot glas, sten, plast, trä etc. Även lämplig för dolda fogar inomhus, s.k diffusionstätningar runt dörrar, fönster samt till VVS- och avlopps-tätningar. Rekommenderas inte för kontinuerlig nedsänkning i vatten och inte för PE, PP, Teflon och bituminösa ytor. Applicera inte på mycket porösa substrat.

FYSIKALISKA DATA

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Typ | polybuten och vegetabiliska oljor |
| Färg | Vit, grå, brun, tegelröd, svart |
| Egenvikt | 1,7–1,8 g/ml |
| Torrhalt | >98 % |
| Utflyt | <2 mm (ISO 7390) |

BRUKSDATA

| | |
|------------------------|--|
| Appliceringsmetod | Fogpistol |
| Skinbildningstid | <48 tim, 23°C/55% RF |
| Arbetstemperatur | +5 till +40 °C |
| Temperaturbeständighet | – 20 till +75 °C efter torkning |
| Kemikaliebeständighet | Väderbeständig under klimatiska förhållanden |
| Lagring | 1 år vid +5 till +25 °C |
| Förpackning | 310 ml |
| Övermålningsbar | Ja, efter torkning |
| Åtgång | Fogmått 4x6 mm 12,9 m/patron Fogmått 6x6 mm 8,6 m/patron Fogmått 8x6 mm 6,4 m/patron |
| Fog dimensioner | Min bredd 4 mm Max bredd 30 mm |

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från för fogmassans vidhäftning skadliga ämnen såsom t.ex. olja, vax, skyddslack, etc. Puts- och betong ytor med lösa eller mjöliga kontaktytor borstas rena och grundas med t.ex. oljefärg. Nya betongytor måste torka minst 28 dagar för att bli fria från alkali. Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras 25 % för att passa i fogen. Skydda vid behov angränsande ytor med tejp.

Applicering

En väl utformad fog bör ha tillräcklig bredd för att kunna ta och absorbera rörelsen av de intilliggande byggelementen. Fogens djup bör alltid vara i rätt förhållande till fogens bredd. En allmän tumregel för kvoten mellan fogens djup till bredd är: 1: 1 upp till 10 mm bred, med ett minimum av 5 mm i bredd och djup. För skarvar bredare än 10 mm gemensam djup bör vara fogbredden dividerat med 3 + 6 mm - med ett största djup på 15 mm. Fogmassan appliceras mot kontaktytorna med hand- eller tryckluftspruta. Eftersläta med fogpinne doppad i linolja, lacknafta eller svag tvållösning.

Övrig information

Verktyg och spill rengöres med lacknafta.

Säkerhet

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som vådligt eller brandfarligt. För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjøco AB
