GJÖCO ANTIRUSTPRIMER

Gjøco Antirustprimer/Rostskyddsprimer en alkydbaserad zinkfosfatprimer för stålkonstruktioner där finns höga krav på korrosionsskydd. Används som grundfärg för stålkonstruktioner och stål. Övermålas med Gjøco Dekkmaling 90.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Alkydoljebasert zinkfosfatprimer
Kulör:	Svart och grå
Glans:	Matt
Flammpunkt:	39 °C
Densitet (kg/l):	Ca. 1,3
Torrhalt (volum %):	Ca. 51

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	90 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	9 m^2/liter
Information högtrycksspruta	
Färg:	
Munstycke:	0.021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck :	150 kg/cm^2
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	2 timmar
Min. övermålnings intervall:	4 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skikttjocklek.

BRUKSANVISNING

Förbehandling
Ytan måste vara torr och fri från fett, olja, rost och löst gammal färg.
Rostig yta sandblästras till SA 2½ eller borstas till SA 2. Fett, olja och andra föroreningar tvättas bort med Gjøco Krafttvätt och högtrycksprutning. Skölj väl med rent vatten.

Applicering
Rör om väl före användning. Förtunning normalt inte rekommenderas. Om förtunningen krävs använd lacknafta. Måla bara rena och torra ytor, och när metall, luft och färg har temperatur över 0° C. Temperaturen i stål måste vara 3° C över daggpunkten när färgen appliceras. Sprutning utrustning rengörs med lacknafta. Lämpliga toppfärger är Gjøco Dekkmaling 90.

GJÖCO ANTIRUSTPRIMER

Övrig information
Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras torrt med jämn temperatur.

SÄKERHET
Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. VOC EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB