

Gjøco Kalkfärg är en mineralisk kalkfärg för inomhusbruk i torra utrymmen. Ger en levande, betongliknande yta. Används på byggskivor, puts, betong och spacklade ytor. I områden med risk för nötning, fukt och vattenstänk rekommenderas toppstrykning med Gjøco Sealer.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Mineralisk kalkfärg
Kulör:	Basen bryts till önskad kulör
Glans:	Hellmatt 01
pH:	12-13
VOC:	EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 200 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel
Förtunning:	Produkten är färdig för användning och skall inte förtunnas
Rengöring av målar verktyg:	Vatten
Förbrukning:	8-10 m ² /liter beroende på underlaget Till strykning nr.2 förväntas högre förbrukning: 5-8 m ² / liter
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar. Övermålningsintervall för användning av Gjøco Sealer är 24 timmar.
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 10. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.
Säkerhet:	Produkten har hög pH. Använd skyddshandskar och -glasögon

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara fast rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt eller annat rengöringsmedel. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper. På tidigare målade ytor, rekommenderas att göra provstrykning för att kontrollera att underlaget tål kalkfärg . Låt torka några dagar innan resultaten bedöms.

Vid osäkerhet rekommenderas att applicera ett lager av Gjøco Sealer eller Gjøco Interiör 10 innan Gjøco Kalkfärg appliceras. Detta gäller även för matta och sugande underlag.

Applicering

Applicera en strykning av Gjøco Kalkfärg . Färgen bör appliceras med pensel och skall krysspenslas för att uppnå en levande yta. Vanligtvis räcker det med en strykning. Önskas mer än en strykning, gör provmålning först eftersom andra strykning kan ge en annan kulöråtergivning. Bredd på pensel påverkar resultatet, ju smalare pensel desto mer kulöråtergivning. 100mm pensel ger ett fint resultat, men andra storlekar kan också användas. Gör provstrykning.

Lagring

Vid lagring av överbliven färg sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen bör transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd uppsamlingsplats för farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Olika produktions nummer blandas före användning till sista strykning för att undvika glans och färgskillnader . Rör om väl före användning. Gjøco Kalkfärg är en diffusionöppen färg med högt pigmentinnehåll . Den har begränsad tvättbarhet och kommer att få en färgförändring av fukt, fett och vattenstänk. Det rekommenderas att behandla med Gjøco Sealer på ytor där det finns en risk för nötning, fukt och vattenstänk . Gjøco Sealer ger en djupare kulör . Kan etsa glas och metall. På grund av färgens innehåll kan vissa kulörer ha högre viskositet. Färgen är mörkare i vått tillstånd och kommer att förändras under torkning.

SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS