


Gulv 15 är en vattenspädbar golvfärg baserad på polyuretanmodifierat alkyd. Färgen har goda appliceringsegenskaper, god utflytning och är mycket slitstark. Används för inomhus trägolv och gammalt betonggolv. Används inte på ny betong eller fuktiga ytor.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenspädbar oljefärg baserat på polyuretanbindemedel
Kulör:	A, B och C bas som bryts med Gjocomix.
Glans:	Silkematt
Densitet (kg/l):	Ca. 1,2
Torrhalt(volum %):	38-40
pH:	8-9

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Bred lackpensel, filtroller. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Data för högtrycksspruta:	
munstycke:	0,021 ", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck :	150 kg / cm ²
Rekommenderad förbrukning:	6-8 m ² / liter
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	2 timmar
Övermålningsbar, minst:	Min. 8 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek
Lägsta appliceringstemp.  C:	+ 10°C. De bästa resultaten erhålles genom att applicera vid rumstemperatur

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Trä/parkett/laminat: Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Tidigare målade ytor bör tvättas med Gjoco Hustvätt och eftersköljas med vatten. Gammal blank och halvblank färg mattas ner med sandpapper. Obehandlat, nedslipat eller nedslitet trägolv behandlas först med Gjoco Spärrgrund (se separata rekommendationer för denna produkt). Därefter behandlas golvet med 2–3 skikt Golv 15 vattenspädbar. Gammalt laminatgolv kräver ingen primer. Nytt laminatgolv kan innehålla ämnen som försvårar målning. En provuppstyckning rekommenderas.

Betong: Golv 15 vattenspädbar lämplig som färg för äldre obehandlade betonggolvs och tidigare målade betonggolvs. Ytan måste vara ren, torr och fri från fett och oljefläckar. På tidigare målade ytor all lös färg måste tas bort och sedan rengöras med Gjoco Hustvätt. Gammal blank eller halvblank färg mattas ner med sandpapper. Dammsuga och torka av med luddfri trasa, gärna mikrofiber. Det är viktigt att avlägsna allt slipdamm och liknande att få bra vidhäftning. Gamla obehandlade betonggolvs bör slipas före målning.

För nygjutna golvs, lagergolvs, garage och andra golvs med hög belastning rekommenderas Gjoco Poxydekk.

Användning

Golv 15 vattenspädbar är klar för användning och skall normalt inte förtunnas. Rör om ordentligt och applicera 2–3 skikt beroende på underlaget. Appliceras jämnt och flödigt.

Lagring

Förvaras torrt och frostfritt. Rör om väl före användning. Olika batch.nr. blandats ihop för att undvika glans och färgskillnad. Vänta minst 1 vecka att tvätta golvs, färgen behöver upp till 4 veckor för fullständig härdning.

Avfallshantering

Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd uppsamlingsplats för farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Förvara torrt och frostfritt. Rör om ordentligt före användning. Olika batchnummer blanda ihop för att undvika glans och färgskillnader. Vänta minst en vecka för att tvätta golvet, färgen behöver upp till 4 veckor för full genomhärdning. Fogmassor (MS-fog) och liknande tätningsmedel för golvs kan påverka färgens torktid. Gör provmålning. Bör inte användas på linoleum och gamla golvsbeläggningar. Gör en provmålning för att kontrollera att färgen torkar och resultatet är som förväntat.

Förpackningsstorlekar: 0,68 och 2,7 liter

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/i.): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <80 g/l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS