

Golv 40 vattenspädbar är en vattenburen golvbeläggning baserad på polyuretanmodifierat alkyd. Färgen har goda appliceringsegenskaper, god utflytning och är mycket slitstark. Används för inomhus trägolv och gammalt betonggolv. Kan även användas utomhus på gamla betonggolv. Använd inte på ny betong eller ytor med fuktrisk.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenburen oljefärg baserat på polyuretanbindemedel
Kulör:	A, B och C bas som brutes med Gjocomix.
Glans:	Halvblank
Densitet (kg/l):	Ca. 1,2
Torrhalt(volum %):	38-40
pH:	8-9

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Bred pensel, filtrulle. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Data för högtrycksspruta:	
munstycke:	0,021 ", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck :	150 kg / cm ²
Rekommenderad förbrukning:	6,8 m ² / liter
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	2 timmar
Övermålningsbar, minst:	Min. 8 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek
Lägsta appliceringstemp.	<input type="checkbox"/> C + 10°C. De bästa resultaten erhålles genom att applicera vid rumstemperatur

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Trä/lövträ/laminat:

Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Tidigare målade ytor bör tvättas med Gjoco Hustvätt och eftersköljes med vatten. Gammal blank och halvblank färg mattas ner med sandpapper. Obehandlat, nedslipat eller nedslitet trägolv behandlas först med Gjoco Spärrgrund (se separata rekommendationer för denna produkt). Därefter behandlas golvet med 2-3 skikt Golv 40

vattenspädbar. Gammalt laminatgolv kräver ingen primer. Nytt laminatgolv kan innehålla ämnen som försvårar målning. En provuppstyckning rekommenderas.

Betong: Golv 40 vattenspädbar lämplig som färg för äldre obehandlade betonggolv och tidigare målade betonggolv. Ytan måste vara ren, torr och fri från fett och oljefläckar. På tidigare målade ytor all lös färg måste tas bort och sedan rengöras med Gjoco Hustvätt. Gammal blank eller halvblank färg mattas ner med sandpapper. Dammsuga och torka av med luddfri trasa, gärna mikrofiber. Det är viktigt att avlägsna allt slipdamm och liknande att få bra vidhäftning. Gamla obehandlade betonggolv bör slipas före målning.

För nygjutna golv, lagergolv, garage och andra golv med hög belastning rekommenderas Gjoco Poxydekk.

Användningsmetod

Golv 40 vattenspädbar är klar för användning och får inte förtunnas. Rör om ordentligt och applicera 2-3 skikt beroende på underlaget. Appliceras jämnt och flödigt.

Annan information

Förvaras torrt och frostfritt. Rör om väl före användning. Olika batch.nr. blandats ihop för att undvika glans och färgskillnad. Vänta minst 1 vecka att tvätta golv, färgen behöver upp till 4 veckor för fullständig härdning.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/i.): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <80 g/l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS