

Gjoco Hardvoksolje är en högkvalitativ ytbehandling baserad på naturliga oljor och hårda vaxer. Avsett för behandling av massivt trä och parkettgolv inomhus. Gjoco Hardvoksolje ger en matt, vattenbeständig och slitstark yta som framhäver träets naturliga nyanser och struktur. Kan brytas i olika kulörer.

Gjoco Hardvoksolje är lämplig för användning på nya eller slipade trägolv och på slipade parkettgolv, såväl som för underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor. Produkten kan även användas på nya eller slipade träslöjds detaljer, bänkskivor och möbler.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Alkydoljebaserad
Kulör:	Klar, kan brytas i olika kulörer
Glans:	Matt, 5–8 beroende av påföringsmetod
Densitet (kg/l):	0,9
Torrhalt (volym %):	Ca 35

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Maskinell med poleringsmaskin. Manuellt: Pensel, eller korthårig rulle och pensel
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta. Oljan ska inte förtunnas
Förbrukning:	15–25 m ² / liter beroende av underlag och appliceringsmetod
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	8 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker vid förändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Lägsta appliceringstemp. (°C):	+ 15°C
Härdningstid:	Ca 7 dagar

BRUKSANVISNING

Förbehandling - Obehandlat trä

Underlaget måste vara rent och torrt. Tvätta med Gjoco Gulvrens eller Gjoco Interiørvask. Eventuella fiberresningar och ojämnheter slipas bort. Avlägsna slipdammet noggrant.

Förbehandling - Tidigare hårdvaxade ytor

Underlaget måste vara rent och torrt. Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjoco Gulvrens eller Gjoco Interiørvask. Underlaget mattslipas med sandpapper nr. 150–180. Var försiktig med slipning mellan stavarna för att undvika sprickbildning (peeling).

Dammsug och torka av sedan ytan med en mikrofiberduk. Tidigare hårdvaxade ytor med djupa repor och skador bör slipas ned till rent trä.

Förbehandling – Tidigare lackade och målade ytor

Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjoco Gulvrens eller Gjoco Interiørvask. Därefter slipas underlaget ner till rent trä / parkett. Använd slipmaskinen för att säkerställa jämn och grundlig slipning. Avsluta med 180 kornigt sandpapper. Dammsug noggrant och torka av ytan med en luddfri, lätt fuktad trasa. På tidigare målade / oljade ytor bör vidhäftning och kompatibilitet testas före applicering av Gjoco Hardvoksolje.

Påföring

Det rekommenderas att kulören och finish testas med provstrykning för att se att resultatet är som önskat. Gjoco Hardvoksolje appliceras i bordets längdriktning. Applicera 2 lager på nya och slipade ytor. På tidigare hårt vaxade ytor rekommenderas 1 lager. Appliceringsmetoden påverkar finishen. Resultatet på golv blir ofta finare vid mekanisk applicering där överskottsolja poleras i underlaget och torkas bort. På små ytor kan polering göras manuellt. Vid applicering med en pensel blir kulören starkare än vid mekanisk applicering. Den valda appliceringsmetoden måste göras lika på hela underlaget för att uppnå fin finish. Gör alltid provstryk.

Manuell påföring

Rör om väl före och under arbetet. Hårdvaxolja appliceras fältvis. Applicera hårdvaxoljan i träets längdriktning i jämna och tunna lager med en pensel med förlängningsskaft eller en korthårig rulle. Efterstryk med pensel hela golvplattans längd. Applicera fältvis 2–3 längder åt gången tills underlaget är helt oljat. Eventuell fiberresning kan lätt slipas med sandpapper nr. 180.

Maskinell påföring

Rör om väl före och under arbetet. Håll en lämplig mängd hårdvaxolja på golvet och arbeta oljan ner i träet med en vit eller röd pad under polermaskinen. Fördela överskottet av oljan med poleringsmaskin och applicera mer vid behov. Polera den färdigoljade ytan med en torr golvduk under paden. Upprepa polering med torra golvdukar tills ytan är torr och har en fin finish. Vid hantering av stora ytor bör arbetet delas upp i mindre fält på ca 5–6 m².

Underhåll

För daglig rengöring rekommenderas dammsugning och torrmoppning.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten skall transporteras och förvaras upprätt, torr och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande lack får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan levereras till en godkänd mottagare av farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Olika batchnummer blandas ihop för att undvika glansskillnader. Rör om före och under användning. Utsätt inte underlaget för tunga belastningar (vattenpölar, stötar etc.) den första veckan efter behandlingen. Spillt vatten och liknande torkas upp omedelbart. Nåtfog (MS fug) och liknande i skeppsgolv kan påverka oljans torkningstid. Gör provstryk. Det är inte nödvändigt att täta ytan med klar lack, men om så önskas kan Gjøco Klarlakk oljebaserad användas. Det rekommenderas inte att använda Gjøco Klarlakk vattenburen. Gör alltid provstrykning.

SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 500 g/l VOC.

Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS