



INTERIÖR 10

Interiör 10 är en vattenspädbar ren akrylfärg med svag lukt för inomhusbruk. Täcker bra och ger en slitstark yta som är lätt att hålla ren. Perfekt som väggfärg. Interiör 10 används till väggar på ytor som glasfiberväv, byggskivor, panel, puts, betong, övermålningsbar tapet, tidigare målade ytor etc.

FYSIKALISKA DATA

| | |
|---------------------|---|
| Typ: | Akryl dispersionsfärg |
| Kulör: | Vit + A, B, C, gult och röd bas som bryts över Gjocomix |
| Glans: | Silkematt, 6-8 |
| Viskositet (P): | 70-90 |
| Densitet (kg/l): | Ca 1,3 |
| Torrhalt (volym %): | Ca 40 |

BRUKSDATA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Appliceringsmetod: | Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av proffs. |
| Förtunning/rengöringsmedel: | Vatten, rengörs med tvål och vatten. |
| Rekommenderad filmtjocklek, våt: | 120 my |
| Rekommenderad filmtjocklek, torr: | 50 my |
| Vägledande data för högtrycksspruta: | |
| Munstycke: | 0,021"/0,53mm |
| Sprutvinkel: | 65°-80° |
| Färgtryck: | 150 kg/cm ² |
| Förbrukning: | 8-12 m ² /liter beroende på underlaget |
| Torkning (23 °C, 50 % R.H.): | |
| Dammtorr: | 1 timme |
| Övermålningsintervall, minimum: | 4 timmar. Genomtorr efter 4 veckor beroende på luftfuktighet, temperatur, ventilation och filmtjocklek. |
| Minimum appliceringstemp. °C: | + 5. Bäst resultat uppnås vid applicering i rumstemperatur. |



INTERIÖR 10

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjoco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjoco Spärrgrund.

Ny panel och gammal missfärgad panel grundas med minst 2 skikt Gjoco Spärrgrund för isolering av kvist.

Applicering

Interiör 10 är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Appliceras jämnt och rikligt. På sugande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar.

Övrig information

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C. Målad yta får härda i minst 4 veckor före rengöring med mildt rengöringsmedel.

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans. Färgen förvaras med väl tillslutet lock för att förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte tömmas i avloppet, utan levereras till återvinningsstation.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AS
