

Interiörlack är en exklusiv och luktsvag lack till färgsättning av träytor. Den kan brytas i många olika kulörer och ger en transparent och fin lyster till underlaget. Gjoco Interiörlack levereras i halvblank glans. Rekommenderas först och främst till tidigare lackade underlag där man önskar en annan kulör.

FYSIKALISKA DATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Typ:	Modifierad polyuretanlack
Kulör:	Transparent, kan brytas i flera kulörer
Glans:	Halvblank 40
Densitet (kg/l):	1,05
Torrhalt (volym %):	35

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller roller anpassad till lack
Förbrukning:	8–10 m ² /liter
Rekommenderad filmtjocklek våt:	100–150 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek torr:	43–65 mikrometer
Åtgång:	10–15 m ² /liter beroende av underlag
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 4 timmar. Genomtorr efter 4 veckor beroende på luftfuktighet, temperatur, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 5. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget tvättas först med Gjoco Golvrens eller Gjoco Interiörrens för att ta bort fett, såparester och vax. Följ bruksanvisningen på emballaget. Tidigare lackerade ytor och parkett lackat från fabrik mattslipas med 150–180 sandpapper. Användning av slipmaskin säkrar jämn och grundlig slipning. Dammsug och torka med lätt fuktad mikrofiberduk. På tidigare lackerade ytor bör vidhäftning provas före applicering.

Applicering

Ytan måste vara ren och torr innan lacken appliceras. Kulören påverkas beroende av träslag och av eventuell tidigare behandling, så det rekommenderas alltid provstrykning för att säkerhetsställa kulör och resultat. Användning av rulle ger normalt en kraftigare kulör än med pensel. Det kan vara svårt att undvika flammighet och dubbelpigmentering vid överlappande strykningar. Använd kvalitetsverktyg och arbeta snabbt. Lacken stryk/rollas jämt i träets längdriktning. Eventuell fiberresning slipas bort med fint sandpapper. Slipdamm dammsugs upp och torkas med mikrofiberduk. Det rekommenderas lätt mattslipning mellan varje strykning för god vidhäftning och jämn yta. Lacken kan appliceras i flera lager, ju fler lager desto kraftigare pigmentering. Det är lättare att uppnå en jämnare kulörton om man applicerar två strykningar med mindre pigment än en strykning med mycket pigment. För ytor som utsätts för kraftigt slitage, kan ytan förseglas med 1–2 strykningar med lack utan pigmentering i önskad glans. Rör om väl före och under arbetet.

Lagring

Se till at locket är tätt vid lagring av lacken för att undvika spill och torkning. Lacken ska fraktas, lagras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande lack ska inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan lämnas hos godkänd returstation för farligt avfall.



Övrig information

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans. Undvik att utsätta lacken för kraftig belastning (vattenbegjutning, tryck, mm) under den första veckan efter lackning. Vänta minst 3-4 dygn med att placera tunga möbler och liknande på den lackade ytan, och 1 vecka med att lägga på mattor. Vattenspill och liknande torkas upp omedelbart.

Emballagestorlek: 0,75 och 3 liter.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på burken.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <130g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjoco

AS