

Gjøco klarlack oljebaserad är en extra ljus lack baserad på polyuretan. Den ger en hård och slitstark yta som är lätt att hålla ren. Innehåller ljusfilter som reducerar gulning av träet. Gjoco klarlack används på gran- och furugolv, parkettgolv, dörrar, fönster, möbler, paneler, lister, etc. Kan även användas till träbåtar över vattenlinjen etc.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Uretanalkydbaserad lack
Kulör:	Klar
Glans:	Sidenmatt 18-25, halvmatt 55-65, blank 88-95
Densitet (kg/l):	Ca. 0,89
Torrhalt (volum %):	Ca.51

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Lackpensel eller korthårig rulle
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	100 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	12-15 m ² / liter beroende på underlaget
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet):	
Dammtorr:	1 timme
Overlackbar, minst:	5 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Torr för användning:	Om. 8 timmar
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 5 °C Det bästa resultatet uppnås genom att applicera vid rumstemperatur

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan tvättas med Gjoco Hustvätt för att avlägsna fett, tvålrester och golvvax. Tidigare målade ytor och fabriksparkettlack mattslipas, dammsugas och torkas över med luddfri trasa, gärna mikrofiber. Var särskilt försiktig längs kanterna, listor och stavlederna. Användning av slipmaskin/rondellmaskin garanterar jämn och grundlig slipning. Gör provuppstrykning om den tidigare lacktypen eller oljan är okända. Rengör golvet innan provmåling för att se att torkning och vidhäftning är bra.

Användningsmetod

Rör om lacken ordentligt före och under användning. På obehandlat trä rekommenderas 2- 3 lager Gjoco klarlack. Tidigare lackerade ytor behöver 1-2 skikt. På kork, porösa och extra absorberande underlag appliceras minst 5 skikt. På obehandlat trä förtunnas första lackskiktet med 10-20% lacknafta. All fiberresning slipas bort med fint sandpapper. Slipdamm avlägsnas grundligt före nästa

skikt som appliceras oförtunnad. Det rekommenderas lätt mattslipning mellan skikten för att säkerställa vidhäftning

Annan information

Burkar med lika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glansskillnad. Tjocka skikt och låga temperaturer ökar torktiden. Undvik att utsätta lacken för stark påverkan (spill, tryck, etc.) den första veckan efter lackering. Vänta minst 3-4 dagar att placera tunga möbler etc. på den målade ytan och 1 vecka för placering av på mattor. Däcktätningsmedel (MS FUG) på fartygsgolv kan påverka färgens torktid. Gör provuppstrykning.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/i.): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <500 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS
