

Gjøco klarlack vattenburen är en snabbtorkande och slitstark vattenburen polyuretanlack med ljusfilter. Avsedd för inomhusbruk på parkett, trägolv, trappor och räcken.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Modifiserad polyuretan lack
Kulör:	Transparent
Glans:	Sidenmatt 18-25, halvmatt 55-65, blank 88-95
Densitet (kg/l):	1,05
Torrhalt (volum %):	35

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Lacken skall normalt inte förtunnas
Filmtjocklek, våt:	100-150 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	43-65 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ca 10-15 m ² per liter, beroende på underlag
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1 timme
Överrock. intervall, minsta	Ca 4 timmar
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 5°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan tvättas med Gjøco Hustvätt för att avlägsna fett, soprester och golvvax. Tidigare målade ytor och fabrikslackade parkett matt slipas med sandpapper 150-180. Användning av slipmaskin garanterar jämn och grundlig slipning. Dammsug och torka ytan med luddfri fuktad trasa. På tidigare lackerade/oljade ytor bör vidhäftningstest göras före appliceringen.

Användningsmetod

Rör om lacken ordentligt före och under användningen. Lacken appliceras snabbt och jämnt på bräddlängden. På nytt trä applicera minst 3 skikt. På tidigare lackerade ytor rekommenderas minst 2 skikt. Fiber resning slipas bort med fint sandpapper. Slipdamm avlägsnas grundligt. Det rekommenderas lätt mattslipning mellan skikten för att säkerställa vidhäftning.

Annan information

Produkten skall förvaras frostfritt i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Undvik att utsätta lackskikten för stark påverkan (spill, tryck, etc.) den första veckan efter målning. Vänta minst 3-4 dagar att placera tunga möbler etc. på den målade ytan och 1 vecka för placering av mattor. Spillt vatten ska torkas upp omedelbart. Vattenburna lacker ger en benvit färgton och är därför bäst lämpade för ljusa träslag. Provpuppstrykning rekommenderas.



Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
