

Gjøco Proff Solid är en vattenspädbar, luktsvag och lösningsmedelsfri PVA-dispersionsfärg för inomhusbruk i torra utrymmen. Gjøco Proff Solid används som mellan - och toppskikt på byggplattor av olika slag, gips, betong, glasfiberväv, tidigare målade ytor etc.

## FYSIKALSKA DATA

Typ:	PVA dispersionsfärg
Kulör	Vit, A, B och C bas
Glans:	Levereras i glans 5, 7, 10 och 20
Densitet (kg/l):	Ca: 1,4
Torrhalt (volum %):	Ca: 40

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	120 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50 mikrometer
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m <sup>2</sup> / liter, beroende av underlaget
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1 timme
Övermålnings intervall, min:	3 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 5. De bästa resultaten erhålls genom applicering vid rumstemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt och skölj väl med rent vatten. Tidigare målade ytor, MDF, och hårda, släta ytor mattas ner med sandpapper och grundas med Gjøco Proff Heft. Missfärgade ytor primas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag. Obehandlad mur, absorberande ytor och tidigare kalkade ytor skrapas, borstas och tvättas före priming med Gjøco Murseis.

### Användning

Proff Solid är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 skikt efter behov. På sugande underlag kan det vara nödvändigt att applicera flera skikt för att undvika fläckar.

## Lagring

Se till att locket är tätt vid förvaring av färg för att undvika spill och intorkning. Färgen ska fraktas och lagras stående, torrt och frostfritt.

## Avfallshantering

Färg i flytande form ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall.



## MILJÖMÄRKNING

Gjøco Proff Solid är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärkning Svanen.



Svanenmärkte produkter:

- Har genomgått stränga kvalitetstester
- Innehåller minimalt med kemikalier som kan skada hälsa och miljö.
- Är dryg, täcker bra och är slitstark.

## ÖVRIG INFORMATION

Förvaring och transport: Stående, torr och frostfri.

Appliceringstemperaturen i luft och substrat måste vara åtminstone +10 ° C. Rör om. Olika produktionsnummer blandas före användning. Färgen är inte så bra lämplig för väggar som utsätts för högt slitage och som kräver regelbunden tvättning. Innehållet i laget varierar mellan 9 och 10 liter beroende på färg. Sätt tillbaka locket efter användning för att förhindra spill och spill uttorkning. Flytande färg får inte tömmas i avloppet, men levereras till miljöstationen. För mer detaljerad information, skanna QR-kod eller gå till [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no).

## SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <10 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS