

Gjøco Superfinish 40 är en halvblank, ren akrylfärg för inomhus bruk. Den har goda påföringsegenskaper och ger en god utflyttning. Används som mellan- och toppskikt på dörrar, fönster, trösklar, lister, paneler och möbler.

## FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenburen ren akrylfärg
Kulör:	Vit bas, A, B och C-bas som brytes med Gjøcomix
Glans:	Halvblank 40
Viskositet (P):	80 - 100
Densitet (kg/l):	Ca 1,1 – 1,3
Torrhalt (volym %):	34 - 36
Slitstyrka:	Bra

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	Min. 8 m <sup>2</sup> /liter
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1 timme
Övermålnings intervall, min:	4 timmar
Användnings torr, min.:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, fukt, ventilation och skiktjocklek.
Lägsta appliceringstemp.:	+ 10°C. + 10° C. Bästa resultat uppnås vid normal rumstemperatur

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Tidigare målade ytor bör tvättas med Gjøco Interiörtvätt och sköljas med vatten. Gammal blank och halvblankt färgskikt mattas mer med sandpapper.

Obehandlad panel: Grundmåla med minst 2 strykningar Gjøco Sperregrunn.  
Tidigare målade ytor: Grundade med en skikt Gjøco Sperregrunn. Underlaget som var tidigare målat med alkydfärg bör alltid grundas före applicering av Gjøco Superfinish 40.

### Användning

Gjøco Superfinish 40 är klar för användning och bör ej förtunnas. Applicera flödigt och jämnt med lämpliga måleriverktyg. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar. För att uppnå tillfredsställande utflyttning, bör man undvika att gå tillbaka och bättra på halvtorr färg.

---

## Övrig information

Användningstemperatur i omgivning och substratet måste vara minst + 10° C. Målade ytor måste härddas minst 4 veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel.

Rör om väl före användning. Olika produktionsnummer skall blandas före användning. Sätt på locket ordentligt för att lagra färg och förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte tommas i avloppet men levereras till återvinningscentralen. Förvaras torrt och frostfritt.

## Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för produkten (kat A/d.): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC.

---

## Miljömärkning

Gjøco Superfinish 40 är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärken Svanen och EU-blomman.



- \* Lämplig för inomhusbruk
- \* Begränsat innehåll av farliga ämnen
- \* Låg halt av lösningsmedel

Mer information finns <http://ec.europa.eu/ecolabel>

---

## Avfallshantering

Flytande färg bör inte hällas i avlopp eller i vattendrag, men levereras till återvinningsstation.



---

Informationen i detta datablad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom den relativa produkterna som ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS

---