



GJOCO PROFF LÄTTSPACKEL MEDIUM

Produktbeskrivning

Gjöco Proff Lättspackel Medium är ett högfyllande extra smidigt allroundspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.

Användningsområde

Produkten är lämplig för både ispackling, skarvspackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion. Spacklet är lämplig för inläggning av pappersremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 11. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter (www.ybg.nu).

FYSIKALISKA DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek:	Max: 0,2 mm
PH:	Ca 9
Kulör:	Grått

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Stålspackel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Skall normalt inte förtunnas
Materialåtgång:	Ca 0,3 liter/m ² skarvspackling två gånger på gipsskivor Ca 1 liter/m ² bredspackling vid 1 mm skiktjocklek
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.
Lagring:	Lagras frostfritt
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 5

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel vid temperatur från +5 till +30°C. Idealiskt rumsklimat för spackling är 15-20°C, luftfuktighet 40-60% och normal luftväxling. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas. Skarvremsorna läggs direkt i spacklet. Det är viktigt att spacklet är genomtorrt mellan varje behandling.



GJÖCO PROFF LÄTTSPACKEL MEDIUM

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet. Luftfuktigheten får vara max RH 80 %. Tabellen nedan vill i första hand visa sambandet mellan temperatur och luftfuktighet, och den tid då spackelskiktet fortfarande innehåller betydande mängder fuktighet.

Torktid för spackelmasa

Relativ fuktighet	Temperatur			
	10°C	15°C	20°C	25°C
10%	21 tim	14 tim	10 tim	7 tim
20%	23 tim	16 tim	11 tim	8 tim
30%	26 tim	18 tim	12 tim	9 tim
40%	29 tim	20 tim	14 tim	10 tim
50%	36 tim	24 tim	17 tim	12 tim
60%	42 tim	29 tim	20 tim	14 tim
70%	54 tim	38 tim	26 tim	19 tim
80%	78 tim	54 tim	38 tim	27 tim
85%	4 dygn	72 tim	48 tim	34 tim
90%	6 dygn	4,5 dygn	72 tim	39 tim
95%	12 dygn	8 dygn	6 dygn	4 dygn

Tiderna i de ljusa fälten ger bäst resultat.

När den spacklade ytan torkat slipas den av med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och förlimmas/grundas före tapetsering eller målning. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning.

Övrig information

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AB